

Ambiance Diamond

Vopsea mată pentru pereți, cu rezistență la uzură de primă clasă

- Tehnologia „HD Color” asigură nuanțe de culoare durabile ani de zile - Se curăță foarte ușor (rezistență la frecare umedă de clasa 1) - Practic inodoră și cu un conținut foarte scăzut de COV (VOC)



Caracteristici ale produsului

Vopsea mată pentru pereți și tavane de interior, cu putere de acoperire excelentă și rezistență la uzură de primă clasă. Produsul se aplică ușor pe suprafață, nu stropeste și se nivelează bine, formând un strat uniform de vopsea. Datorită rezistenței foarte bune la umiditate și a ușurinței de curățare (clasa 1 de rezistență la frecare, EN 13 300), produsul este potrivit și pentru încăperile ale căror pereți necesită curățare frecventă. Vopseaua este pe bază de apă, practic inodoră și are un conținut foarte scăzut de COV (≤ 1 g/l). Se poate nuanța dintr-o gamă completă de nuanțe.

Domeniu de utilizare

Produsul este destinat vopsirii pereților și tavanelor în încăperi uscate, de exemplu în sufragerie, camera copiilor, bucătărie, hol, birou, precum și în spații publice și clădiri industriale care necesită o rezistență ridicată la uzură, de exemplu în magazine, școli, grădinițe, saloane de spital.

Suprafața de aplicare

Este potrivit pentru vopsirea plăcilor de gips-carton noi și vopsite anterior, a suprafețelor de tencuială, beton și cărămidă, a tapetului vopsibil și din fibră de sticlă, a suprafețelor tencuite, precum și a plăcilor din fibră de lemn și a celor din așchii de lemn amorsate în prealabil.

Pregătirea suprafeței

• Suprafața de bază trebuie să fie uscată și curată, fără praf, murdărie și orice altceva care ar putea împiedica aderența vopselei la suprafață. Suprafața vopsită anterior trebuie spălată cu apă caldă. Pentru spălarea suprafețelor foarte murdare, utilizați un detergent, apoi clătiți suprafața cu apă curată.

• Vopseaua veche care se desprinde și straturile de suprafață slab aderente trebuie îndepărtate până la un substrat solid; suprafața acoperită cu vopsea lucioasă trebuie șlefuită cu hârtie abrazivă pentru a obține o aderență mai bună.

• Neregulile, găurile și fisurile de pe suprafață trebuie umplute cu un chit adecvat din gama de produse Sadolin, de exemplu Maxi Pro, Maxi. După uscare, șlefuiți chitul până la obținerea unei suprafețe uniforme și îndepărtați praful de șlefuire de pe suprafață.

Amorsarea

• Suprafețele poroase, de exemplu cele tencuite, din beton, din cărămidă sau din plăci de gips-carton, care au fost chituite sau nu au fost vopsite anterior, trebuie amorsate cu vopseaua Grund.

• Plăcile din fibră de lemn și plăcile aglomerate din lemn nefinisate anterior, precum și suprafețele cu porozitate variabilă (de exemplu, cu reparații locale) trebuie amorsate cu vopseaua Super Grund.

• Suprafețele vopsite anterior cu vopsea alchidică sau pe bază de ulei, precum și suprafețele finisate industrial trebuie amorsate cu vopseaua Super Grund.

• Suprafețele acoperite anterior cu vopsea pe bază de var trebuie fixate cu un amestec de grund Silikat Base și apă în proporție de 1:1 sau grunduite cu vopseaua Master Base, diluată cu 40-50% benzină pentru lacuri.

• Vopseaua pe bază de adeziv aflată în stare proastă trebuie îndepărtată complet; vopseaua pe bază de adeziv bine fixată trebuie amorsată cu vopseaua Master Base, diluată cu 20-30 % benzină pentru lac.

• După aplicarea grundului, șlefuiți ușor suprafața cu hârtie abrazivă fină și îndepărtați praful de șlefuire de pe suprafață.

Finisaj final

• Vopsiți suprafața în 1-2 straturi cu produsul Ambiance Diamond. La primul strat, adăugați, dacă este necesar, până la 10% apă; stratul final se aplică pe suprafață fără a fi diluat.

• Pentru vopsire, utilizați o rolă, o pensulă sau un pulverizator adecvat. Amestecați bine vopseaua înainte de utilizare.

• Lăsați suprafața vopsită să se usuce corespunzător între straturi. Temperatura necesară a aerului și a suprafeței în timpul vopsirii este de $+10...25$ °C (de preferință $+18 \pm 2$ °C), umiditatea relativă a aerului fiind de 40...80 % (de preferință 65 %). O temperatură mai mare sau mai mică decât cea admisă și/sau curenții de aer în timpul vopsirii pot duce la formarea unui strat de vopsea de calitate inferioară.

• Nuanțele intense de roșu, galben și portocaliu au o putere de acoperire mai redusă. În acest caz, se recomandă ca vopseaua de grund să fie nuanțată cât mai aproape de nuanța vopselei de finisaj sau, dacă este necesar, acoperirea suprafeței cu un strat suplimentar de vopsea.



Date tehnice (EN 13 300)

Domeniu de aplicare	spații uscate, lucrări interioare
Liant	dispersie de copolimer acrilic
Luciu (G60°)	mat
Densitate	~ 1,35 kg/l (bază BW)
Conținut de substanță uscată	~ 52 % (bază BW)
Rezistență la frecare umedă (ISO 11998 /28 p, 200 de cicluri)	clasa 1 (< 4 μm)
Clasa de solicitare RYL 2012	RL 04 Sarcini deosebit de mari și cerințe ridicate în spații interioare uscate RL 05 Sarcini și cerințe speciale în spații interioare
Putere de acoperire (1 strat)	pe suprafețe vopsite anterior 10-12 m²/l, pe suprafețe absorbante 7-9 m²/l
Contrast (ISO 6504-1:2006)	clasa de putere de acoperire 2, la un consum de vopsea de 9,2 m²/l
Temp de uscare (+23 °C, umiditate relativă 50 %)	uscat la atingere după 0,5 ore, se poate vopsi peste el după 1-2 ore
Termostabilitate (ISO 3248:2000)	la expunere pe termen scurt la temperaturi ridicate (24 h, +125°C) se observă o îngălbenire și o matizare minime; expunerea pe termen lung la temperaturi ridicate poate afecta nuanța și luciul vopselei
Conductivitatea vaporilor de apă (ISO 7783:2011) Diluant	clasa V2 medie (V= 23,9 g/(m²·d)) apă pură, până la 10% din volum
Nuanțare	Sistemul de nuanțare Acomix, nuanțe de bază alb (BW) și incolor (BC)
Unelte de lucru	pensulă, rolă, pulverizator
Pulverizare	duză 0,017'' – 0,025'', presiune 150...200 bar, unghi de pulverizare 30-60°
Curățarea uneltelor	cu apă imediat după utilizare
Conținut de COV	≤ 1 g/l (valoarea limită a conținutului de COV în UE pentru acest produs (subcategoria A/a) – 30 g/l)
Depozitare	a se păstra recipientul de vopsea bine închis, ferit de frig, într-un loc uscat și răcoros, la o temperatură de +5...30°C
Termen de valabilitate	3 ani în ambalajul original nedeschis; consultați data de valabilitate de pe ambalaj
Ambalaj	0,5L / 2,5 L / 10 L

Recomandări pentru vopsire și întreținerea suprafeței

- Vopsiți suprafețele mari fără întreruperi; faceți întreruperi, dacă este necesar, la colțuri. În cazul în care, Dacă vopseaua a fost amestecată în recipiente diferite, se recomandă amestecarea acesteia într-un singur recipient înainte de a începe vopsirea.
- În timpul lucrului, folosiți o cantitate generoasă de vopsea, pentru ca suprafața să rămână umedă și maleabilă mai mult timp. La finisarea pereților, neteziți vopseaua aplicată pe suprafață cu mișcări de sus în jos ale rolei, astfel încât ultima mișcare a rolei pe fiecare bandă de vopsea să fie efectuată în aceeași direcție pe toată lungimea peretelui. La vopsirea tavanelor, alegeți ca direcție de lucru direcția de incidență a luminii, adică efectuați mișcările de netezire în direcția opusă ferestrei.
- Vopseaua atinge rezistența finală a peliculei, în condiții normale, în decurs de 3-4 săptămâni de la vopsire, de aceea trebuie evitată curățarea intensă a suprafeței vopsite înainte de expirarea perioadei menționate. În cazul în care suprafața necesită o curățare mai devreme, aceasta trebuie efectuată cu precauție, folosind o cârpă umedă.
- Pentru curățarea suprafeței vopsite murdare, utilizați apă curată, caldă și o cârpă moale din microfibră o cârpă din fibră sau o cârpă de spălat. Pentru curățarea suprafețelor foarte murdare se pot folosi și produse de curățare neutre (pH 6-8). După utilizarea produsului de curățare, clătiți suprafața cu apă curată. Nu utilizați produse de curățare care conțin solvenți organici și instrumente abrazive, de exemplu un burete aspru sau o perie cu peri rigizi.

Siguranța la locul de muncă

A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor. A se lucra într-un spațiu bine ventilat și a se utiliza echipamente de protecție individuală. În cazul înghițirii produsului chimic, a se adresa imediat unui medic. În cazul în care vă simțiți rău, a se contacta Centrul de Informații privind Intoxicațiile sau un medic. Conține: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on și amestec de C(M)IT/MIT (3:1). Poate provoca reacții alergice.

Protecția mediului și gestionarea deșeurilor

La finalizarea lucrării, închideți cu grijă recipientul cu vopsea. Înainte de curățarea uneltelor de lucru, îndepărtați vopseaua în exces. Nu vărsați produsul în canalizare sau în cursuri de apă. Resturile lichide de vopsea trebuie transportate la un punct de colectare a substanțelor periculoase; trimiteți la gestionarea deșeurilor numai recipientele complet golite.

Producător

Akzo Nobel, Suedia.

Reprezentant

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Estonia, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Datele prezentate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator și, prin urmare, pot varia în funcție de metoda de aplicare a produsului pe suprafață, de condițiile meteorologice etc. Informațiile prezentate pot fi utilizate ca îndrumare în alegerea produselor și a metodelor de lucru. Reprezentantul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare a produsului sau de utilizarea acestuia în scopuri neprevăzute. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentantul produsului. Reprezentantul produsului își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate fără o notificare prealabilă.