

Ambiance Sky

Vopsea pentru interior cu acoperire completă, de calitate superioară

- Creează o suprafață uniformă, care nu reflectă lumina -
Retușurile ulterioare sunt mai puțin vizibile pe suprafață -
Practic inodoră și cu un conținut foarte scăzut
de COV (VOC)



Caracteristicile produsului

Vopsea mată pentru interior, cu putere de acoperire de primă clasă. Produsul se aplică ușor pe suprafață, nu stropește și se nivelează bine. Formează un strat uniform, care nu reflectă lumina, ce ajută la ascunderea micilor imperfecțiuni ale suprafeței de bază. Suprafața vopsită este ușor de curățat (rezistență la frecare clasa 3, EN 13 300). Produsul este pe bază de apă, practic inodor și cu un conținut foarte scăzut de COV (≤ 1 g/l).

Domeniu de utilizare

Produsul este destinat vopsirii tavanelor în spații interioare uscate, de exemplu în sufragerie, dormitor și camera copiilor, hol, birou, școală, magazin și alte spații publice.

Suprafața de aplicare

Este potrivită pentru vopsirea plăcilor de gips-carton noi și vopsite anterior, a suprafețelor de tencuială și beton, a suprafețelor gletuite, precum și a plăcilor din fibră de lemn și a plăcilor aglomerate din lemn, amorsate în prealabil.

Pregătirea suprafeței

- Suprafața de suport trebuie să fie uscată și curată, fără praf, murdărie și orice altceva care ar putea împiedica aderența vopselei la suprafață. Suprafața vopsită anterior trebuie spălată cu apă caldă până devine curată. Pentru spălarea suprafețelor foarte murdare, utilizați un detergent, apoi clătiți suprafața cu apă curată.

- Vopseaua veche care se desprinde și straturile de vopsea slab aderente trebuie îndepărtate până la suprafața de bază solidă; suprafața acoperită cu vopsea lucioasă trebuie șlefuită cu hârtie abrazivă pentru a obține o aderență mai bună.

- Umpleți denivelările, găurile și fisurile din suprafață cu un chit adecvat din gama de produse Sadolin, de exemplu Maxi Pro, Maxi. După uscare, șlefuiți chitul până la obținerea unei suprafețe uniforme și îndepărtați praful de șlefuire de pe suprafață.

Amorsare

- Suprafețele poroase, de exemplu cele tencuite, tencuielile și betonul ne vopsite anterior, precum și plăcile de gips-carton, trebuie amorsate cu vopseaua Grund.

- Plăcile din fibră de lemn și plăcile aglomerate din lemn nefinisate anterior, precum și suprafețele cu porozitate variabilă (de exemplu, cu tencuieli locale) trebuie amorsate cu vopseaua Super Grund.

- Suprafețele vopsite anterior cu vopsea alchidică sau pe bază de ulei, precum și suprafețele finisate industrial, trebuie amorsate cu vopseaua Super Grund.

- Suprafața acoperită anterior cu vopsea pe bază de var trebuie tratată cu un amestec de grund Silikat Base și apă în proporție de 1:1 sau cu grundul Master Base diluat cu 40-50% benzină pentru lacuri.

- Vopseaua pe bază de adeziv aflată în stare proastă trebuie îndepărtată complet; vopseaua pe bază de adeziv bine aderentă trebuie amorsată cu vopseaua Master Base, diluată cu 20-30 % benzină pentru lac.

- După amorsare, șlefuiți ușor suprafața cu hârtie abrazivă fină și îndepărtați praful rezultat de pe suprafață.

Finisaj final

- Vopsiți suprafața cu 1-2 straturi de produsul Ambiance Sky. Dacă este necesar, adăugați până la 10 % apă la primul strat; stratul final se aplică pe suprafață fără a fi diluat.

- Pentru vopsire, utilizați o rolă, o pensulă sau un pulverizator adecvat. Amestecați bine vopseaua înainte de utilizare.

- Lăsați suprafața vopsită să se usuce corespunzător între straturi. Temperatura necesară a aerului și a suprafeței în timpul vopsirii este de $+10...25$ °C (recomandat $+18 \pm 2$ °C), umiditatea relativă a aerului 40...80% (recomandat 65%). O temperatură mai mare sau mai mică decât cea admisă și/sau curenții de aer în timpul vopsirii pot duce la formarea unui strat de vopsea de calitate inferioară.



Date tehnice (EN 13 300)

Domeniu de aplicare	spații uscate, lucrări interioare
Liant	dispersie de copolimer
Luciu (G60°)	complet mat
Densitate	~ 1,41 kg/l
Conținut de substanță uscată	~ 51 %
Rezistență la frecare în stare umedă (ISO 11998 / 28 p, 200 de cicluri)	clasa 3 (> 20 μm)
Clasa de solicitare RYL 2012	RL01 Solicitări reduse și cerințe scăzute în spații interioare uscate
Putere de acoperire (1 strat)	pe suprafețe vopsite anterior 12-14 m²/l, pe suprafețe absorbante 9-11 m²/l
Contrast (ISO 6504-1:2006)	clasa de acoperire 2, la un consum de vopsea de 13,8 m²/l
Timp de uscare (+23 °C, umiditate relativă 50%)	uscat la atingere după 0,5 ore, se poate revopsi după 1-2 ore
Diluant	apă curată, până la 10% din volum
Culoare	alb
Unelte de lucru	pensulă, rolă, pulverizator
Pulverizare	duză 0,017'' – 0,025'', presiune 150...200 bar, unghi de pulverizare 30-60°
Curățarea uneltelor de lucru	cu apă imediat după utilizare
Conținut de COV	≤ 1 g/l (valoarea limită a conținutului de COV în UE pentru acest produs (subcategoria A/a) – 30 g/l)
Depozitare	a se păstra recipientul de vopsea bine închis, ferit de frig, într-un loc uscat și răcoros, la o temperatură de +5...30°C
Termen de valabilitate	3 ani în ambalajul original nedeschis; consultați data de valabilitate de pe ambalaj
Ambalaj	2,5 L / 10 L

Recomandări pentru vopsire și întreținerea suprafeței

- Vopsiți suprafețele mari fără întreruperi; dacă este necesar, faceți întreruperi la colțuri.
- În timpul lucrului, folosiți o cantitate generoasă de vopsea, pentru ca suprafața să rămână umedă și maleabilă mai mult timp. La vopsirea tavanelor, alegeți ca direcție de lucru direcția de incidență a luminii, adică aplicați stratul de nivelare în direcția opusă ferestrei.
- În condiții normale, vopseaua atinge rezistența finală a peliculei în 3-4 săptămâni de la vopsire, de aceea evitați curățarea intensă a suprafeței vopsite înainte de expirarea acestei perioade. În cazul în care suprafața necesită o curățare mai devreme, aceasta trebuie efectuată cu precauție, folosind o cârpă umedă.
- Pentru curățarea suprafețelor vopsite murdare, utilizați apă curată, caldă și o cârpă moale din microfibră sau o cârpă de spălat. Pentru curățarea suprafețelor foarte murdare, se pot utiliza și produse de curățare neutre (pH 6-8). După utilizarea produsului de curățare, clătiți suprafața cu apă curată. Nu utilizați produse de curățare care conțin solvenți organici și instrumente abrazive, de exemplu un burete aspru sau o perie cu peri rigizi.

Siguranța la locul de muncă

A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor. A se lucra într-un spațiu bine ventilat și a se utiliza echipamente de protecție individuală. În cazul înghițirii substanței chimice, a se adresa imediat unui medic. În cazul în care vă simțiți rău, a se contacta Centrul de Informații privind Intoxicațiile sau un medic. Conține: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on și un amestec de C(M)IT/MIT (3:1). Poate provoca reacții alergice.

Protecția mediului și gestionarea deșeurilor

La finalizarea lucrării, închideți cu grijă recipientul de vopsea. Înainte de curățarea uneltelor de lucru, îndepărtați vopseaua în exces. Nu vărsați produsul în canalizare sau în cursuri de apă. Resturile lichide de vopsea trebuie transportate la un punct de colectare a substanțelor periculoase; trimiteți la gestionarea deșeurilor numai recipientele complet golite.

Producător

Akzo Nobel, Suedia.

Reprezentant

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Estonia, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Datele prezentate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator și, prin urmare, pot varia în funcție de metoda de aplicare a produsului pe suprafață, de condițiile meteorologice etc. Informațiile prezentate pot fi utilizate ca îndrumare în alegerea produselor și a metodelor de lucru. Reprezentantul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare a produsului sau de utilizarea acestuia în scopuri neprevăzute. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentantul produsului. Reprezentantul produsului își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate fără o notificare prealabilă.