



BINDO 20

Vopsea de perete semi-mată cu rezistență sporită

- ✓ Oferă pereților un finisaj semimat rezistent (rezistență la frecare umedă, ISO 11998 - clasa 1)
- ✓ Destinată vopsirii pereților din locuințe și spații publice care necesită spălări frecvente.
- ✓ Consistență uniformă, uscare rapidă și aplicare ușoară
- ✓ Vopseaua deține certificatul Nordic Swan, care garantează conformitatea cu standardele stricte de mediu
- ✓ Cu miros slab, vopseaua conține foarte puțini compuși organici volatili (COV)



CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Vopsea emulsionată cu consistență uniformă, destinată pereților care se spală frecvent. Vopseaua semimată și rezistentă asigură un rezultat de lungă durată, astfel încât pereții rămân curați mai mult timp. Se usucă rapid și se aplică ușor, ceea ce face ca lucrările de vopsire să se desfășoare rapid și simplu. Se obține un rezultat cu aspect profesional fără eforturi mari. Suprafețele vopsite pot fi spălate, iar întreținerea lor este mai ușoară. Se poate alege dintre mii de nuanțe. Vopseaua Bindo 20 are un miros slab și conține foarte puțini compuși organici volatili (COV). În plus, i s-a acordat certificatul Nordic Swan, care garantează conformitatea cu standardele stricte de mediu.

DESTINAȚIE

Vopseaua este destinată vopsirii pereților din spațiile de locuit și spațiile comune care se spală frecvent, de exemplu, pereți din bucătărie, coridoare, casa scărilor, birouri și spații publice (școli, grădinițe, magazine, hoteluri, restaurante), care trebuie curățate des. Este potrivită și pentru vopsirea pereților din băi, care nu intră în contact cu apa.

BAZĂ

Este potrivit pentru vopsirea suprafețelor noi și vopsite anterior, din tencuială, beton și cărămidă, a plăcilor de gips-carton, a plăcilor vopsibile și a celor din fibră de sticlă, a suprafețelor glazurate, precum și a plăcilor din fibră de lemn și a plăcilor aglomerate din lemn amorsate. Atenție! Pentru băi, utilizați plăci de gips-carton speciale rezistente la umiditate, precum și chit și grund special rezistent la umiditate.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

• Suprafața de acoperit trebuie să fie uscată, curată, fără grăsime și praf. Dacă este necesar, spălați suprafața cu apă caldă; pentru suprafețele foarte murdare, utilizați un detergent adecvat. Clătiți suprafața curățată cu apă curată. • Îndepărtați vopseaua veche, exfoliată și straturile de suprafață cu aderență slabă, astfel încât suprafața de bază să fie curată și solidă. Pentru o mai bună aderență, șlefuiți în prealabil cu hârtie abrazivă suprafața vopsită cu vopsele pe bază de ulei sau alchidice. • Umpleți fisurile și denivelările cu un chit adecvat din gama Sadolini. Șlefuiți suprafața lustruită până devine netedă și îndepărtați praful de pe aceasta. În băi, utilizați chit rezistent la umiditate Maxi Aqua.

AMORSARE

- Suprafețele poroase, de exemplu cele chituite sau cuită fără a fi vopsite anterior, suprafețele din beton sau cărămidă și plăcile de gips-carton trebuie amorsate cu grundul Grund.
- Plăcile din fibre de lemn și plăcile din aşchii de lemn neprelucrate anterior, precum și suprafețele cu porozitate variabilă (de exemplu, parțial tencuite) trebuie amorsate cu amorsa Super Grund.
- Suprafețele vopsite anterior cu vopsele alchidice sau pe bază de ulei, precum și cele tratate industrial, trebuie amorsate cu amorsa Super Grund.
- Stratul de vopsea pe bază de var aplicat anterior trebuie îndepărtat și fixat cu un amestec 1:1 de grund Silikat Base și apă sau grunduit cu un grund adecvat
- Îndepărtați complet stratul de vopsea lipicios și grundul cu grundul Super Grund înainte de vopsire.
- Șlefuiți ușor suprafața grunduită și uscată cu hârtie abrazivă cu granulație fină și îndepărtați praful.
- În băi se recomandă utilizarea grundului Super Grund.
- În cazul utilizării vopselelor în culori intense (roșu, galben, portocaliu), se recomandă grunduirea suprafeței cu un grund a cărui culoare să fie cât mai apropiată de cea a vopselei de finisaj sau aplicarea unui strat suplimentar de vopsea.

FINISAJ FINAL

Înainte de a utiliza Bindo 20, amestecați bine vopseaua. Aplicați două straturi cu rola, pensula sau pulverizatorul, lăsând fiecare strat să se usuce complet. Temperatura aerului și a suprafeței în timpul vopsirii trebuie să fie de +10...25 °C (recomandată +18±2 °C), umiditatea relativă a aerului de 40...80% (recomandată 65%). O temperatură mai mare sau mai mică decât cea recomandată sau curenții de aer pot duce la formarea unui strat de vopsea de calitate inferioară. Vopseaua este gata de utilizare, nu este necesară diluarea acesteia. Diluarea vopselei sau vopsirea suprafeței cu un strat mai subțire decât cel recomandat poate afecta negativ proprietățile produsului. Vopsirea tapetului (cu excepția tapetului din vinil), a tapetului posibil, a tapetului din țesătură sau din fibră de sticlă: îndepărtați praful de pe suprafață. Aplicați grundul Super Grund. Testați vopsirea unei suprafețe de 1 m² pentru a vă asigura că hârtia nu se lipește. Dacă tapetul din hârtie sau din fibră de sticlă a fost lipit recent, respectați instrucțiunile privind timpul de uscare indicate pe ambalajul adezivului.



CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR

În condiții normale, stratul de vopsea se întărește definitiv în termen de 4 săptămâni de la vopsire, prin urmare suprafața nu trebuie spălată sau curățată înainte de această perioadă. După 4 săptămâni, suprafața devine rezistentă la curățare. Suprafața vopsită murdară se curăță cu apă caldă și curată; dacă este necesar, se poate folosi și un detergent neutru (pH 6–7). Nu sunt adecvate detergenții care conțin solvenți organici (de exemplu, alcool). Suprafața trebuie curățată cu o cârpă umedă sau o perie moale. Nu utilizați produse de curățare abrazive, bureți aspri sau perii dure. Clătiți suprafața curățată cu apă curată.

DATE TEHNICE

Destinare	pentru utilizare în spații uscate
Liant	dispersie de copolimer
Luciu ISO 2813:2014 (60°)	semimat, 20
Rezistență la abraziune umedă ISO 11998 (28 de zile, 200 de cicluri)	clasa 1
Randament	pe suprafețe vopsite anterior: 10–12 m ² /l; pe suprafețe absorbante: 7–9 m ² /l
Timp de uscare (23 °C, umiditate relativă a aerului 65%)	uscat la atingere după 1 oră, următorul strat poate fi aplicat după 2 ore.
Stabilitate termică (ISO 3248:2000)	expunerea pe termen scurt la temperaturi ridicate (24 de ore, +125 °C) nu provoacă modificări ale aspectului exterior; expunerea pe termen lung la temperaturi ridicate poate modifica nuanța culorii și luciul
Conductivitatea vaporilor (ISO 7783:2011)	clasa V2 – medie (V = 34 g/(m ² *d))
Diluant	apă. Produsul este gata de utilizare și nu este necesară diluarea acestuia. Dacă este necesar, vopseaua poate fi diluată cu până la 10% apă curată.
Nuanțare	Sistemul de nuanțare Acomix, întreaga gamă de culori
Unelte de lucru	pensulă, rolă, pulverizator
Pulverizatoarele	duză 0,017"–0,025", presiune 150–200 bari, unghi de pulverizare 30–60°
Spălarea uneltelor de lucru	cu apă imediat după utilizare
Conținut de compuși organici volatili	≤ 1 g/l (limita maximă de compuși organici volatili din produsele UE (grupa A/a) – 30 g/l)
Depozitare	în ambalaj închis, într-un loc uscat și răcoros (peste +5 °C), 3 ani. A se proteja de frig.
Ambalaj	0,9 L / 2,5 L / 9 L

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

Temperatura aerului și a suprafeței în timpul vopsirii: +10...25 °C (recomandată: +18±2 °C), umiditatea relativă a aerului: 40...80% (recomandată: 65%). O temperatură mai mare sau mai mică decât cea recomandată sau curenții de aer pot duce la formarea unui strat de vopsea de calitate inferioară. Înainte de aplicarea următorului strat, stratul anterior trebuie să fie complet uscat. Suprafețele mari trebuie vopsite fără întreruperi; întreruperile pot fi făcute doar în colțuri. Aplicați vopseaua din abundență, astfel încât suprafața vopsită să rămână umedă mai mult timp, deoarece astfel este mai ușor de netezit. Pentru a determina cantitatea necesară de vopsea, trebuie să vă bazați pe datele privind acoperirea indicate pe etichetă. La vopsirea pereților, vopseaua aplicată trebuie nivelată prin mișcări de sus în jos ale rolei, astfel încât ultima mișcare a fiecărei treceri de rolă pe întreaga lungime a peretelui să fie efectuată în aceeași direcție cu rola.

SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor. A se utiliza într-un spațiu bine ventilat, a se folosi echipament de protecție personală, a se evita contactul cu pielea și ochii. În caz de înghițire, a se consulta imediat un medic. Dacă vă simțiți rău, contactați Centrul de Informații privind Intoxicațiile sau un medic. Atenție! Pulverizarea poate genera picături periculoase care pot fi inhalate. A nu se inhala ceața sau aerosolul. Limita maximă admisă pentru compuși organici volatili (COV) din produsele UE (grupa A/a)

30 g/l. Conținutul de compuși organici volatili din produs < 1 g/l.

PROTECȚIA MEDIULUI ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR

După terminarea lucrărilor, închideți bine recipientul produsului. Înainte de spălarea uneltelor de lucru, îndepărtați resturile de produs de pe acestea. Nu vărsați produsul în canalizare sau în cursuri de apă. Resturile lichide trebuie duse la un punct de colectare a deșeurilor periculoase;

PRODUCĂTOR

Akzo Nobel, Suedia

REPREZentanȚI

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Estonia, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Datele prezentate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator; prin urmare, datele practice referitoare la alte metode de acoperire a suprafețelor, condițiile meteorologice etc. pot diferi ușor de acestea. Scopul informațiilor prezentate este de a ajuta la alegerea produselor și a metodelor de lucru. Reprezentantul nu răspunde pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă sau neadecvată a produsului. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră. Ne rezervăm dreptul de a modifica datele prezentate fără o notificare prealabilă.