

CELCO PARQUET

Lac pentru parchet pe bază de apă

-- Rezistență bună la uzură --
Miros redus -- Ușor de utilizat și
de întreținut



Caracteristicile produsului

Lac pentru parchet pe bază de apă, cu rezistență bună la uzură. Produsul se aplică ușor pe suprafață și se nivelează bine. Suprafața lăcuită este rezistentă la zgârieturi și la efectele apei și ale produselor chimice de uz casnic. Suprafața lăcuită nu se îngălbenește în timp. Produsul este disponibil în două variante de luciu – mat și lucios.

Domeniu de utilizare

Produsul este destinat lăcuirii pardoselilor din lemn și parchetului în spații de locuit, holuri, coridoare, birouri și spații publice.

Suprafața de bază

Este potrivit pentru lăcuirea parchetului nou sau lăcuit anterior, atât a celui din panouri, lamele sau scânduri, cât și a podelelor din scânduri.

Pregătirea suprafeței

Suprafața care urmează să fie lăcuită trebuie să fie curată, fără praf, murdărie, grăsimi, ceară și substanțe de lustruire. Asigurați-vă că suprafața este uscată în toate etapele de lucru, iar umiditatea lemnului este sub 18%.

Îndepărtați lacul desprins de pe pardoseala din lemn lăcuită anterior, apoi șlefuiți suprafața până devine netedă. Pentru a obține o suprafață uniformă, fără tranziții vizibile, se recomandă îndepărtarea întregului lac vechi de pe suprafață. Dacă lucrați cu o mașină de șlefuit, efectuați șlefuirea inițială a suprafeței cu hârtie abrazivă grosieră și cu o presiune puternică, iar șlefuirea ulterioară cu hârtie abrazivă fină (120-150) și cu o presiune cât mai redusă a rolei. Lacul vechi de pe pardoseală, care se află în stare bună, nu trebuie îndepărtat, ci ar trebui ușor asprit cu hârtie abrazivă pentru a obține o aderență mai bună. Găurile și crăpăturile din suprafața de lemn (nu crăpăturile dintre scânduri!) trebuie umplute cu chit pentru parchet de o nuanță potrivită, apoi zonele chituite trebuie șlefuite până devin netede.

Înainte de lăcuire, curățați cu atenție podeaua cu aspiratorul și cu o cârpă umedă. Îndepărtați praful și de pe plinte, pervazurile ferestrelor și radiatoare.

Lăcuirea

Lăcuți suprafața în 2-3 straturi cu produsul Celco Parquet, respectând un interval de cel puțin 5 ore între straturi. Aplicați maximum 2 straturi pe zi. Dacă este necesar, șlefuiți ușor suprafața între straturi.

Lacul este gata de utilizare. La primul strat se poate adăuga, dacă se dorește, apă curată în proporție de până la 10% din volumul lacului; straturile următoare se aplică pe suprafață fără a fi diluate. Lacul se aplică pe suprafață de-a lungul scândurii.

Lacul atinge rezistența la solicitări ușoare în decurs de 1-2 zile, iar rezistența finală la uzură se atinge în cel mult 4 săptămâni. Covoarele și obiectele mai grele se pot așeza pe podea abia după o săptămână de la aplicarea lacului.

Curățarea suprafeței

Pentru curățarea suprafeței murdare, utilizați apă curată și, dacă este necesar, detergenți neutri sau ușor alcalini (pH 6-8). Nu folosiți detergenți cu alcalinitate ridicată. După utilizarea detergentului, clătiți bine suprafața cu apă curată. Pentru curățarea suprafeței, folosiți un burete moale sau o cârpă.



Date tehnice

Domeniu de aplicare	spații uscate, lucrări interioare
Liant	acrilat, poliuretan
Luciu (Gardner, 60°)	mat
Randament	10-13 m ² /l, în funcție de absorbția suprafeței
Timp de uscare (23°C, RH 65%)	uscat la atingere după 2 ore, se poate aplica un strat superior după 5-6 ore
Diluant	apă
Unelte de lucru	pensulă, rolă, spatulă pentru lac
Curățarea uneltelor de lucru	apă
Depozitare	A se păstra în ambalajul închis, într-un loc uscat și răcoros (peste +5°C)
Ambalaj	1 L / 5 L

Recomandări pentru aplicare

Temperatura necesară a aerului și a suprafeței la aplicare: +15...25°C (de preferință +18±2°C), umiditatea relativă a aerului 40...80% (de preferință 65%). O temperatură mai mare sau mai mică decât cea admisă, precum și curenții de aer în timpul aplicării și uscării lacului pot provoca apariția urmelor de suprapunere și formarea unui strat de lac de calitate inferioară.

Înainte de utilizare, amestecați cu atenție lacul, apoi lăsați-l să stea 5-10 minute, pentru ca bulele de aer din lac să dispară. Atunci când aplicați lacul cu pensula sau rola, lucrați cu grijă, pentru a evita pătrunderea aerului în exces în stratul de lac. Trebuie să fiți atenți în zonele în care se poate acumula un exces de lac, de exemplu în colțuri. Pentru vopsirea acestor zone, se recomandă utilizarea pensulei.

Pentru revopsirea unei suprafețe acoperite cu lac pe bază de apă, utilizați exclusiv lac pe bază de apă.

Siguranța la locul de muncă

Lucrați într-o încăpere bine ventilată. Evitați contactul produsului chimic cu pielea și ochii. În cazul înghițirii produsului chimic, adresați-vă imediat unui medic și arătați-i ambalajul sau eticheta. A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor.

Protecția mediului și gestionarea deșeurilor

La finalizarea lucrării, închideți cu grijă recipientul cu lac. Înainte de curățarea uneltelor de lucru, îndepărtați excesul de lac. Nu vărsați produsul în canalizare sau în cursuri de apă. Resturile lichide de lac trebuie transportate la un punct de colectare a substanțelor periculoase; trimiteți la gestionarea deșeurilor numai recipientele complet golite.

Producător

Akzo Nobel Baltics, Estonia.

Reprezentant

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Estonia, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Datele prezentate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator și, prin urmare, pot varia în funcție de metoda de aplicare a produsului pe suprafață, de condițiile meteorologice etc. Informațiile prezentate pot fi utilizate ca îndrumare în alegerea produselor și a metodelor de lucru. Reprezentantul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare a produsului sau de utilizarea acestuia în scopuri neprevăzute. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentantul produsului. Reprezentantul produsului își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate fără o notificare prealabilă.