

CELCO TERRA

Lac pentru pardoseli

-- Rezistență bună la uzură -- Ușor de aplicat,
se întinde uniform -- Rezistent la apă și la
substanțele chimice de uz casnic



Caracteristici ale produsului

Lac cu rezistență bună la uzură pentru pardoseli din lemn și beton. Lacul se întinde uniform și formează o suprafață rezistentă la zgârieturi, apă și substanțe chimice de uz casnic. Suprafața lăcuită este ușor de întreținut. Lacul este disponibil în trei grade de luciu.

Domeniu de utilizare

Produsul este destinat lăcuirii pardoselilor din lemn și parchet din spații de locuit, holuri, coridoare, birouri și spații publice. Este potrivit și pentru lăcuirea pardoselilor din beton și pentru îndepărtarea prafului de pe acestea.

Suprafața de bază

Este potrivit pentru lăcuirea parchetului nou și a celui lăcuit anterior, fie că este vorba de parchet cu plăci, cu lamele sau cu scânduri, precum și pentru parchetul din scânduri, dar și pentru tratarea pardoselilor din beton nefinisate anterior (fixarea prafului, lăcuire).

Pregătirea suprafeței

Suprafața care urmează să fie lăcuită trebuie să fie curată, fără praf, murdărie, grăsimi, ceară și substanțe de lustruire. Asigurați-vă că, în toate etapele de lucru, suprafața este uscată, iar umiditatea lemnului este sub 18%.

Îndepărtați lacul desprins de pe pardoseala din lemn lăcuită anterior, apoi șlefuiți suprafața până devine netedă. Pentru a obține o suprafață uniformă, fără tranziții vizibile, se recomandă îndepărtarea întregului lac vechi de pe suprafață. De pe pardoseala acoperită anterior cu lac pe bază de apă, îndepărtați lacul vechi de pe întreaga suprafață. Dacă se lucrează cu mașina, efectuați șlefuirea inițială a suprafeței cu hârtie abrazivă grosieră și cu o presiune puternică, iar șlefuirea ulterioară cu hârtie abrazivă fină (120-150) și cu o presiune cât mai redusă a rolei. Pardoseala acoperită anterior cu lac pe bază de solvent trebuie asprită cu hârtie abrazivă pentru a obține o aderență mai bună. Găurile și crăpăturile din suprafața de lemn (nu crăpăturile dintre scânduri!) se umplu cu chit pentru parchet de o nuanță potrivită sau cu un amestec de umplutură preparat din lac și praf de șlefuire, apoi zonele chituite se șlefuiască până devin netede.

Înainte de aplicarea lacului, curățați cu atenție podeaua cu aspiratorul și cu o cârpă umedă. Îndepărtați praful și de pe plinte, pervazurile ferestrelor și radiatoare.

Amorsare

Suprafața de lemn nefinisată anterior trebuie amorsată cu un strat de lac Celco Terra, care este în proporție de 10:1 cu benzină de lac diluată; pentru suprafețele din beton, în proporție de 10:3 cu amestecul de lac și benzină de lac. Nu este necesară aplicarea prealabilă a unui strat de grund pe suprafețele deja lăcuite.

Lăsați stratul de grund să se usuce corespunzător, apoi șlefuiți suprafața de lemn cu o hârtie abrazivă fină până devine netedă; îndepărtați praful rezultat în urma șlefuirii.

Finisajul final

Lăcuți suprafața în 2 straturi cu produsul nediluat Celco Terra, efectuând o șlefuire intermediară dacă este necesar. Produsul este gata de utilizare; amestecați bine lacul înainte de utilizare. Aplicați lacul pe podea de-a lungul scândurilor. Obiectele grele și covoarele se pot așeza pe pardoseală după o săptămână de la aplicarea lacului.

Pentru a fixa praful de pe pardoselile din beton, acoperiți suprafața cu un strat de lac Celco Terra amestecat cu diluant pentru lac în proporție de 1:1.



Date tehnice

Domeniu de utilizare	spații uscate, lucrări interioare
Liant	uretan-alchid
Luciu (Gardner, 60°)	semimat, semilucios, lucios
Randament	10-13 m ² /l, în funcție de absorbția suprafeței
Timp de uscare (23°C, RH 65%)	uscat la atingere după 2 ore, se poate aplica un strat superior după 8 ore
Diluant	benzină pentru lacuri
Unelte de lucru	pensulă, rolă
Curățarea uneltelor de lucru	benzină pentru lacuri
Depozitare	a se păstra în recipient închis, într-un loc uscat și răcoros
Ambalaj	1 L / 2,5 L / 10 L

Curățarea suprafeței

Pentru curățarea suprafețelor murdare, utilizați apă curată și, dacă este necesar, produse de curățare neutre sau ușor alcaline (pH < 8). Nu folosiți produse de curățare cu alcalinitate ridicată. După utilizarea produsului de curățare, clătiți cu atenție suprafața cu apă curată, pentru a evita ca substanța alcalină să matifice suprafața lăcuită. Pentru curățarea suprafeței, utilizați un burete moale sau o cârpă.

Recomandări pentru lăcuire

Temperatura necesară a aerului și a suprafeței în timpul lăcuirii este de +10...25°C (de preferință +18±2°C), umiditatea relativă a aerului 40...80% (de preferință 65%). O temperatură mai mare sau mai mică decât cea admisă, precum și curenții de aer în timpul aplicării și uscării lacului pot provoca apariția urmelor de suprapunere și formarea unui strat de lac de calitate inferioară.

Înainte de utilizare, amestecați bine lacul, apoi lăsați-l să stea 5-10 minute, pentru ca bulele de aer să iasă la suprafață. Atunci când aplicați lacul cu pensula sau rola, lucrați cu calm, pentru a evita pătrunderea aerului în exces în stratul de lac. Trebuie să fiți atenți în zonele în care se poate acumula un exces de lac, de exemplu în colțuri. Pentru vopsirea acestor zone, se recomandă utilizarea pensulei.

Siguranța la locul de muncă

Pericol de incendiu. Vaporii pot provoca amețeli și vertij. Lucrați într-un spațiu bine ventilat. Evitați contactul produsului chimic cu pielea și ochii. În cazul înghițirii produsului chimic, adresați-vă imediat unui medic și arătați-i ambalajul sau eticheta. A se păstra într-un loc inaccessibil copiilor.

Protecția mediului și gestionarea deșeurilor

La finalizarea lucrărilor, închideți cu grijă recipientul cu lac. Înainte de curățarea uneltelor de lucru, îndepărtați excesul de lac. Nu vărsați produsul în canalizare sau în cursuri de apă. Resturile lichide de lac trebuie transportate la un punct de colectare a substanțelor periculoase; trimiteți la gestionarea deșeurilor numai recipientele complet golite.

Producător

Akzo Nobel Baltics, Estonia.

Reprezentant

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Estonia, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Datele prezentate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator și, prin urmare, pot varia în funcție de metoda de aplicare a produsului pe suprafață, de condițiile meteorologice etc. Informațiile prezentate pot fi utilizate ca îndrumare în alegerea produselor și a metodelor de lucru. Reprezentantul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare a produsului sau de utilizarea acestuia în scopuri neprevăzute. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentantul produsului. Reprezentantul produsului își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate fără o notificare prealabilă.