

EPOLAN

Vopsea pentru pardoseli

-- Vopsea pentru pardoseli pe bază de apă, cu uscare rapidă -- Potrivită pentru finisarea pardoselilor

supuse la solicitări medii

-- Se poate nuanța într-o gamă largă de culori



Caracteristicile produsului

Vopsea pentru pardoseli pe bază de apă, ușor de aplicat și cu putere mare de acoperire. Formează un strat de vopsea elastic, rezistent la solicitări mecanice medii. Produsul se usucă rapid; în condiții normale, următorul strat poate fi aplicat deja la câteva ore după vopsirea anterioară. Vopseaua poate fi nuanțată într-o gamă largă de culori, atât în nuanțe deschise, cât și în nuanțe închise.

Domeniu de utilizare

Produsul este destinat vopsirii pardoselilor din lemn și beton cu trafic redus și mediu, atât în interior, cât și în exterior. Datorită rezistenței bune la umiditate, vopseaua poate fi utilizată și în încăperi umede.

Produsul nu este adecvată pentru vopsirea pardoselilor din garaje, a suprafețelor care necesită o rezistență ridicată la uzură sau a pardoselilor aflate în contact permanent cu apă.

Suprafața de bază

Este adecvată pentru vopsirea suprafețelor noi și a celor vopsite anterior din lemn și beton, precum și a asfaltului.

Pregătirea suprafeței

Suprafață nevopsită anterior. Suprafața de bază trebuie să fie uscată și curată, fără murdărie, praf și grăsime. Pentru spălarea suprafeței, utilizați apă caldă; pentru curățarea suprafețelor foarte murdare, folosiți detergentul Cleaner. Asigurați-vă că betonul proaspăt turnat s-a întărit complet. Îndepărtați mecanic stratul de adeziv de ciment de pe suprafața de beton; îndepărtați straturile de suprafață slab aderente până la ajungerea la un substrat solid. Umpleți găurile și fisurile din suprafață cu un amestec de umplutură adecvat. Suprafața de lemn trebuie să fie uscată, cu un conținut de umiditate sub 18%. Lemnul nefinisat anterior, expus la intemperii, trebuie impregnat cu un strat de grund incolor de protecție a lemnului Pinotex Base sau Pinotex Wood Primer.

Suprafață vopsită anterior. Suprafața se spală cu produsul de curățare Cleaner, apoi se clătește cu atenție cu apă curată. Stratul vechi de vopsea de pe suprafață se șlefuieste cu hârtie abrazivă pentru a obține o aderență mai bună. Vopseaua veche care se desprinde de substrat sau care este slab aderentă la suprafață trebuie îndepărtată mecanic.

Amorsare

Suprafața nevopsită anterior trebuie amorsată cu un strat de vopsea Epolan, la care s-a adăugat 20% apă curată. Pentru lucrările interioare, se poate utiliza și grundul pe bază de solvent Master Base pentru grunduirea suprafețelor din lemn.

Finisaj final

Finisajul suprafeței se realizează cu vopsea nediluată Epolan, în 1-2 straturi. Vopseaua este gata de utilizare; înainte de utilizare, amestecați-o cu atenție.



Date tehnice

Domeniu de utilizare	lucrări interioare și exterioare
Liant	latex de copolimer acrilic
Luciu (Gardner, 60°)	semilucios (50)
Randament	6-8 m ² /l, în funcție de gradul de absorbție al suprafeței
Timp de uscare (23 °C, umiditate relativă 65 %)	uscat la atingere după 1-2 ore, se poate vopsi din nou după 2 ore
Diluant	apă
Nuanțare	sistemul de nuanțare Acomix, nuanțele de bază BW și BC
Unelte de lucru	pensulă, rolă, pulverizator
Curățarea uneltelor de lucru	cu apă, imediat după utilizare
Depozitare	depozitați în recipient închis, într-un loc uscat și răcoros (peste +5 °C)
Ambalaj	1 L / 5 L

Curățarea suprafeței

Pentru curățarea suprafeței vopsite, utilizați apă curată și, dacă este necesar, un detergent neutru sau ușor alcalin (pH < 7-8). După utilizarea produsului de curățare, clătiți cu atenție suprafața cu apă curată. Folosiți o perie moale sau un burete ca instrument de lucru. Evitați utilizarea produselor de curățare cu alcalinitate ridicată și a perilor cu peri duri.

Recomandări pentru vopsire

Temperatura necesară a aerului și a suprafeței în timpul vopsirii: +10...25 °C (de preferință +18 ± 2 °C), umiditatea relativă a aerului: 40...80 % (de preferință 65 %). Se va evita lucrul în lumina directă a soarelui, precum și vopsirea suprafețelor încălzite de soare. O temperatură a suprafeței mai mare decât cea admisă și curenții de aer pot duce la formarea unui strat de vopsea de calitate inferioară. Aerul umed, combinat cu o temperatură scăzută a aerului, prelungește semnificativ timpul de uscare a vopselei. Lăsați suprafața să se usuce corespunzător între straturi. Pe podelele din scânduri, aplicați vopseaua de-a lungul scândurilor. Se recomandă așezarea obiectelor grele și a covoarelor pe podea abia după 4-6 zile de la vopsirea podelei.

Siguranța la locul de muncă

A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor. În cazul în care consultați un medic, luați cu dumneavoastră ambalajul sau eticheta produsului. Evitați contactul cu ochii, pielea sau hainele. În cazul în care vă simțiți rău, contactați Centrul de Informații privind Intoxicațiile sau un medic.

Protecția mediului și gestionarea deșeurilor

La finalizarea lucrării, închideți cu atenție recipientul de vopsea. Înainte de a curăța unelte, îndepărtați vopseaua în exces. Nu vărsați produsul în canalizare sau în cursuri de apă. Resturile lichide de vopsea trebuie transportate la un punct de colectare a substanțelor periculoase; trimiteți la centrul de gestionare a deșeurilor numai recipientele complet golite.

Producător

Akzo Nobel, Suedia.

Reprezentant

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Estonia, tel. 6305 299 info.ee@akzonobel.com

Datele prezentate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator și, prin urmare, pot varia în funcție de metoda de aplicare a produsului pe suprafață, de condițiile meteorologice etc. Informațiile prezentate pot fi utilizate ca îndrumare în alegerea produselor și a metodelor de lucru. Reprezentantul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare a produsului sau de utilizarea acestuia în scopuri neprevăzute. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentantul produsului. Reprezentantul produsului își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate fără o notificare prealabilă.