

GRUND

Grund pentru pereți și tavan

- ✓ Umple perfect micile crăpături, defectele și denivelările și este ușor de aplicat
- ✓ Acest grund poate fi nuanțat cu culori deschise
- ✓ Grundul deține certificatul Nordic Swan, care garantează conformitatea cu standardele stricte de mediu
- ✓ Grundul cu miros slab conține foarte puțini compuși organici volatili (COV)



CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Kruntvärv siseruumide seintel ja lagedele, mis katab ja täidab pinnad ideaalselt. Täidab kergesti väikesed praod, defektid ja ebatasased pinnad, moodustades värvimiseks sileda pinna. Ühtlaselt ja lihtsalt peale kantav hõlpsalt kasutatav kruntimisvahend aitab ilma suurema pingutuseta saavutada professionaalse välimusega tulemuse. Seda kruntvärvi saab toonida heledate värvidega.

Kruntvärv on nõrga lõhnaga, sisaldab väga vähe lenduvaid orgaanilisi ühendeid (LOÜd). Kruntvärvil on ka Põhja-maade Luigemärgi (Nordic Swan) sertifikaat, mis tagab vastavuse rangetele keskkonnastandarditele

OTSTARVE

Produsul este potrivit pentru amorsarea suprafețelor poroase înainte de vopsire, de exemplu pe suprafețe din gips, tencuială și beton, precum și pe plăci de gips-carton nevopsite anterior.

BAZĂ

Este potrivit pentru amorsarea suprafețelor poroase, cum ar fi cele tencuite, chituite și din beton, precum și a plăcilor de gips-carton nevopsite anterior, înainte de vopsirea cu vopsele de finisare.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

• Suprafața trebuie să fie uscată, curată, fără grăsime și praf. Spălați suprafața cu apă caldută; pentru suprafețele foarte murdare, utilizați un detergent adecvat. Clătiți suprafața curățată cu apă curată. • Îndepărtați vopselele vechi care se desprind și straturile de suprafață slab aderente, astfel încât suprafața de bază să fie curată și solidă. Pentru o mai bună aderență, șlefuiți în prealabil cu hârtie abrazivă suprafața vopsită anterior cu vopsele pe bază de ulei sau alchidice. • Umpleți fisurile și denivelările cu un chit adecvat din gama Sadolini. Șlefuiți suprafața uscată până devine netedă și îndepărtați praful de pe aceasta.

AMORSARE

- Suprafețele poroase, de exemplu cele tencuite și ne vopsite anterior, plăcile din beton sau cărămidă și plăcile de gips-carton trebuie amorsate cu amorsa Grund.
- Amestecați bine amorsa înainte de utilizare.
- Grundul este gata de utilizare, dar, dacă este necesar, poate fi diluat cu apă curată până la 10% din volum.
- Pentru aplicare, utilizați o rolă, o pensulă sau un pulverizator.
- Înainte de vopsire, stratul anterior trebuie să fie complet uscat. Temperatura aerului și a suprafeței în timpul aplicării grundului/vopsirii trebuie să fie de +10...25 °C (recomandat +18±2 °C), umiditatea relativă a aerului de 40...80% (recomandat 65%).
- O temperatură mai mare sau mai mică decât cea recomandată sau curenții de aer pot duce la formarea unui strat de grund de calitate inferioară.
- Șlefuiți ușor suprafața grunduită cu hârtie abrazivă cu granulație fină și îndepărtați praful.
- În cazul utilizării vopselelor în culori vii (roșu, galben, portocaliu), se recomandă grunduirea suprafeței cu un grund a cărui culoare să fie cât mai apropiată de cea a vopselei de finisare.

FINISAJ FINAL

Suprafața amorsată se vopsește cu o vopsea aleasă din gama Sadolin. Curățarea suprafețelor vopsite în condiții normale, stratul de vopsea se întărește definitiv în termen de 4 săptămâni de la vopsire, prin urmare suprafața nu trebuie spălată sau curățată înainte de această perioadă. După 4 săptămâni, suprafața devine rezistentă la curățare. Suprafața vopsită murdară se curăță cu apă caldă și curată; dacă este necesar, se poate folosi și un detergent neutru (pH 6-7). Nu sunt adecvate detergenții care conțin solvenți organici (de exemplu, alcool). Suprafața trebuie curățată cu o cârpă umedă sau o perie moale. Nu utilizați produse de curățare abrazive, bureți aspri sau perii dure. Clătiți suprafața curățată cu apă curată.



DATE TEHNICE

Destinare	pentru utilizare în încăperi uscate
Liant	dispersie de copolimer
Luciu (Gardner, 60°)	complet mat
Rezistență la abraziune umedă ISO 11998 (28 de zile, 200 de cicluri)	clasa 3
Putere de acoperire	pe suprafețe vopsite anterior: 10–12 m ² /l; pe suprafețe absorbante: 7–9 m ² /l
Timp de uscare (23 °C, umiditate relativă a aerului 65%)	uscat la atingere după 1 oră, următorul strat poate fi aplicat după 2 ore.
Diluare	apă. Produsul este gata de utilizare și nu este necesară diluarea acestuia. Dacă este necesar, grundul poate fi diluat cu până la 10% apă curată.
Nuanțare	Sistemul de nuanțare Acomix; sunt posibile doar nuanțe deschise
Unelte de lucru	pensulă, rolă, pulverizator
Pulverizatoare	duză 0,017"–0,025", presiune 150–200 bari, unghi de pulverizare 30–60°
Spălarea uneltelor de lucru	cu apă imediat după utilizare
Conținut de compuși organici volatili	≤ 1 g/l (limita maximă de compuși organici volatili din produsele UE (grupa A/a) – 30 g/l)
Depozitare	în ambalaj închis, într-un loc uscat și răcoros (peste +5 °C), 3 ani. A se proteja de frig.
Ambalaj	2,5 l / 4,5 l / 9 l

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

Înainte de aplicarea stratului de grund, stratul anterior trebuie să fie complet uscat. Temperatura aerului și a suprafeței în timpul aplicării grundului și/sau a vopselei trebuie să fie între +10 și +25 °C (recomandată +18 ± 2 °C), iar umiditatea relativă a aerului între 40 și 80% (recomandată 65%). O temperatură mai mare sau mai mică decât cea recomandată sau curenții de aer pot duce la formarea unui strat de vopsea de calitate inferioară. Înainte de aplicarea următorului strat, stratul anterior trebuie să se usuce bine. Suprafețele mari trebuie vopsite fără întreruperi; întreruperile se pot face doar în colțuri. Aplicați vopseaua din abundență, pentru ca suprafața vopsită să rămână umedă mai mult timp, deoarece astfel este mai ușor de netezit. Pentru a determina cantitatea necesară de vopsea, trebuie să vă bazați pe datele privind acoperirea indicate pe etichetă. La vopsirea pereților, vopseaua aplicată trebuie netezită prin mișcări de sus în jos ale rolei, astfel încât ultima mișcare a fiecărei treceri de rolă pe întreaga lungime a peretelui să fie efectuată în aceeași direcție cu rola.

SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor. A se utiliza într-un spațiu bine ventilat, a se folosi echipament de protecție personală, a se evita contactul cu pielea și ochii. În caz de înghițire, a se consulta imediat un medic. Dacă vă simțiți rău, contactați Centrul de Informații privind Intoxicațiile sau un medic. Atenție! Pulverizarea poate genera picături periculoase care pot fi inhalate. A nu se inhala ceața sau aerosolul. Limita maximă admisă pentru compuși organici volatili (COV) din produsele UE (grupa A/a) – 30 g/l. Conținutul de compuși organici volatili din produs < 1 g/l.

PROTECȚIA MEDIULUI ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR

După terminarea lucrărilor, închideți bine recipientul produsului. Înainte de spălarea uneltelor de lucru, îndepărtați resturile de produs de pe acestea. Nu vărsați produsul în canalizare sau în cursurile de apă. Resturile lichide trebuie duse la un punct de colectare a deșeurilor periculoase;

PRODUCĂTOR

Akzo Nobel, Suedia

REPREZENTANȚI

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Estonia, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Datele prezentate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator; prin urmare, datele practice referitoare la alte metode de acoperire a suprafețelor, condițiile meteorologice etc. pot diferi ușor de acestea. Scopul informațiilor prezentate este de a vă ajuta să alegeți produsele și metodele de lucru. Reprezentantul nu răspunde pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă sau neadecvată a produsului. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră. Ne rezervăm dreptul de a modifica datele prezentate fără o notificare prealabilă.