

MASTER NOVUS

Vopsea alchidică pe bază de apă

- Vopsea cu uscare rapidă pentru suprafețe din lemn și metal --
- Rezistență foarte mare la uzură
- Se poate nuanța într-o gamă largă de culori



Caracteristicile produsului

Vopsea alchidică pe bază de apă, ușor de aplicat pe suprafață și ușor de prelucrat. Vopseaua este potrivită atât pentru lucrări interioare, cât și exterioare, pentru finisarea suprafețelor din lemn și metal. Formează un strat de vopsea foarte rezistent la uzură, ușor de întreținut pe parcursul utilizării ulterioare. Spre deosebire de vopselele alchidice pe bază de solvenți, vopseaua pe bază de apă Master Novus nu îngălbeneste în timp și își păstrează nuanța inițială. Vopseaua este disponibilă în două variante de luciu – semilucios și lucios.

Domeniu de utilizare

Produsul este destinat finisării ușilor din lemn, a baghetelor de finisare, a pervazurilor de ferestre și a mobilierului, precum și a suprafețelor metalice amorsate în prealabil, de exemplu țevi, radiatoare.

Suprafața de aplicare

Este potrivită pentru vopsirea suprafețelor noi și a celor acoperite anterior cu vopsea alchidică sau pe bază de ulei, precum lemnul, metalul, plăcile din fibră de lemn și plăcile aglomerate, atât în interior, cât și în exterior.

Pregătirea suprafeței

Suprafața de bază trebuie să fie uscată și curată, fără praf, murdărie și grăsime. Pentru curățarea suprafeței, utilizați apă caldă sau caldă; pentru suprafețele foarte murdare, folosiți un detergent adecvat. Îndepărtați vopseaua veche care se desprinde și straturile de suprafață slab aderente până la suprafața de bază solidă. Suprafața metalică trebuie curățată cu atenție de rugină. Marginile ascuțite ale elementelor din lemn trebuie șlefuite până devin rotunjite. Suprafața acoperită cu vopsea pe bază de ulei sau alchidică trebuie asprită cu hârtie abrazivă pentru a obține o aderență mai bună. Găurile și fisurile din suprafață trebuie umplute cu un chit adecvat din gama de produse Sadolin. Suprafața chituită trebuie șlefuită până devine uniformă, iar praful de șlefuire trebuie îndepărtat.

Amorsare

Suprafața de lemn din exterior, nefinisată anterior, trebuie impregnată cu grund de protecție pentru lemn incolor Pinotex Wood Primer BPR. Curățați cu atenție suprafața metalică de rugină și amorsați-o imediat cu amorsa Hammerite No. 1 Rustbeater.

Finisaj final

Realizați finisajul final al suprafeței cu vopseaua Master Novus. Suprafețele nefinisate anterior se vopsesc în 2 straturi, iar suprafețele amorsate sau vopsite anterior în 1-2 straturi.

Curățarea suprafeței

Vopseaua Master Novus este gata de utilizare. Amestecați bine vopseaua înainte de utilizare. Dacă este necesar, primul strat poate fi diluat cu apă curată (până la 10% din volum), iar stratul final se aplică pe suprafață fără a fi diluat. Între straturile de vopsea, șlefuiți ușor suprafața de bază cu hârtie abrazivă fină. Pentru curățarea suprafeței vopsite, utilizați apă curată și, dacă este necesar, un detergent neutru sau ușor alcalin (pH < 7-8). După utilizarea produsului de curățare, clătiți cu atenție suprafața cu apă curată, deoarece substanța alcalină rămasă pe suprafață poate face ca stratul de vopsea să devină mat. Pentru curățarea suprafeței, utilizați o perie moale sau un burete. Evitați utilizarea produselor de curățare cu alcalinitate ridicată și a perilor cu peri duri.



Date tehnice

Domeniu de utilizare	lucru în interior și exterior
Liant	uretan-alchid
Luciu (Gardner, 60°)	semimatu (15)
Randament	≈8 m²/l, în funcție de gradul de absorbție al suprafeței
Timp de uscare (23°C, RH 65%)	uscat la atingere după 2-3 ore, se poate vopsi din nou după 6-8 ore
Diluant	apă
Nuanțare	sistemul de nuanțare Acomix, nuanțe de bază BW, BC
Unelte de lucru	pensulă, rolă
Curățarea uneltelor de lucru	cu apă, imediat după utilizare
Depozitare	A se păstra în recipientul închis, într-un loc uscat și răcoros (peste +5°C)
Ambalaj	1 L / 2,5 L

Recomandări pentru vopsire

Temperatura necesară a aerului și a suprafeței în timpul vopsirii: +10...25°C (de preferință +18±2°C), umiditatea relativă a aerului 40...80% (recomandat 65%). Se va evita lucrul în lumina directă a soarelui, precum și vopsirea suprafețelor încălzite de soare. O temperatură a suprafeței mai mare decât cea admisă poate provoca uscarea prea rapidă a vopselei, ceea ce duce la aplicarea neuniformă a produsului și la apariția urmelor de pensulă pe suprafața vopsită. Aerul umed, combinat cu o temperatură scăzută a aerului, prelungește semnificativ timpul de uscare a vopselei.

Lăsați suprafața vopsită să se usuce corespunzător între straturi. Vopsiți suprafețele mari fără întreruperi; faceți întreruperi doar în colțuri. Vopsiți cu deosebită atenție capetele și marginile scândurilor de lemn, deoarece prin aceste suprafețe umezeala pătrunde cel mai intens în lemn. Între straturile de vopsea, șlefuiți ușor suprafața de bază cu hârtie abrazivă fină.

Siguranța la locul de muncă

Lucrați într-un spațiu bine ventilat. Evitați contactul substanței chimice cu pielea și ochii. În cazul înghițirii substanței chimice, adresați-vă imediat unui medic și arătați-i ambalajul sau eticheta. A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor.

Protecția mediului și gestionarea deșeurilor

La finalizarea lucrărilor, închideți cu grijă recipientul de vopsea. Înainte de curățarea uneltelor de lucru, îndepărtați vopseaua în exces. Nu vărsați produsul în canalizare sau în cursuri de apă. Resturile lichide de vopsea trebuie transportate la un punct de colectare a substanțelor periculoase; trimiteți la gestionarea deșeurilor numai recipientele complet golite.

Producător

Akzo Nobel Baltics, Estonia.

Reprezentant

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Estonia, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Datele prezentate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator și, prin urmare, pot varia în funcție de metoda de aplicare a produsului pe suprafață, de condițiile meteorologice etc. Informațiile prezentate pot fi utilizate ca îndrumare în alegerea produselor și a metodelor de lucru. Reprezentantul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare a produsului sau de utilizarea acestuia în scopuri neprevăzute. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentantul produsului. Reprezentantul produsului își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate fără o notificare prealabilă.