

EASYCARE

WOOD&METAL

Vopsea rezistentă la zgârieturi pentru lemn și metal

- Tehnologie rezistentă la zgârieturi Scratch Resist (testată conform standardului EVS-EN ISO 1518-1:2011)
- Deosebit de rezistentă la petele de ulei și grăsime. - Potrivită pentru vopsirea mobilierului pentru copii și a jucăriilor (testată conform standardului EN 71:3:2013)



Caracteristicile produsului

Vopsea alchidică mată pe bază de apă, se usucă rapid și se aplică ușor pe suprafață. Produsul este potrivit pentru vopsirea mobilierului, ușilor, ferestrelor, radiatoarelor și a altor suprafețe din lemn și metal, atât în interior, cât și în exterior. Este potrivit pentru revopsirea suprafețelor acoperite anterior cu vopsea pe bază de ulei. Stratul de vopsea este rezistent la zgârieturi (testat conform standardului EVS-EN ISO 1518-1:2011) și la uzură. Suprafața vopsită este ușor de întreținut ulterior. Spre deosebire de vopselele alchidice pe bază de solvenți, vopseaua pe bază de apă EasyCare Wood & Metal nu îngălbenește în timp, ci își păstrează nuanța inițială. Produsul este potrivit pentru vopsirea mobilierului pentru copii și a jucăriilor (testat conform standardului EN 71:3:2013).

Destinare

Produsul este potrivit pentru vopsirea mobilierului, ușilor, ferestrelor, pervazurilor, baghetelor, precum și a suprafețelor metalice amorsate (de exemplu, țevi, radiatoare).

Suprafața de grunduire

Suprafețe noi de lemn și metal sau acoperite anterior cu vopsea alchidică sau pe bază de ulei, plăci din fibră de lemn și plăci aglomerate, atât în interior, cât și în exterior.

Pregătirea suprafeței

Îndepărtați vopseaua veche exfoliată și straturile de suprafață cu aderență slabă, până când obțineți o suprafață de grunduire solidă. Îndepărtați cu grijă rugina de pe suprafețele metalice și șlefuiți marginile ascuțite ale suprafețelor din lemn pentru a le rotunji. Pentru o aderență mai bună, asprați cu hârtie abrazivă suprafața acoperită anterior cu vopsea pe bază de ulei sau alchidică. Umpleți fisurile și denivelările suprafeței de bază cu un chit Sadolin adecvat. Șlefuiți suprafața chituită până devine netedă și îndepărtați praful de pe aceasta. Suprafața de grunduit trebuie să fie uscată, curată, fără grăsime și fără praf. Curățați suprafața cu apă caldă sau caldă. În cazul suprafețelor foarte murdare, utilizați un detergent special.

Amorsare

Impregnați suprafețele din lemn aflate în exterior și netratate anterior cu un grund incolor de protecție a lemnului Pinotex Wood Primer BPR. Îndepărtați rugina desprinsă de pe suprafața metalică și amorsați-o imediat cu un grund adecvat pentru metal.

Finisaj final

Amestecați bine vopseaua înainte de utilizare. Aplicați vopseaua EasyCare Wood & Metal pe suprafață – 2 straturi pe o suprafață nouă, 1–2 straturi pe o suprafață amorsată sau vopsită anterior. Vopseaua EasyCare Wood & Metal este gata de utilizare. Pentru primul strat, vopseaua poate fi diluată cu apă curată, dacă este necesar (până la 10% din volum). Ultimul strat se aplică cu vopsea nediluată. Dacă este necesar, șlefuiți ușor suprafața cu hârtie abrazivă fină înainte de aplicarea fiecărui strat următor de vopsea.

Curățarea suprafeței

Curățați suprafața vopsită cu apă curată, folosind, dacă este necesar, un detergent neutru sau ușor alcalin (pH 7–8). Dacă utilizați un detergent, clătiți bine suprafața cu apă curată după aplicare, deoarece stratul de vopsea poate deveni moale și mat sub efectul detergentului alcalin. Folosiți o perie moale sau o cârpă pentru curățarea suprafeței. Evitați utilizarea detergenților puternic alcalini și a perilor dure.



Date tehnice

Destinare	lucrări interioare și exterioare
Liant	uretan-alchid
Luciu (Gardner, 60°)	mat
Randament	~ 8 m ² /l, în funcție de absorbția suprafeței
Timp de uscare (23 °C, umiditate relativă 65%)	2-3 ore – uscat la atingere, 6-8 ore – gata de revopsire
Diluant	apă
Nuanțare	Sistemul de nuanțare Acomix, nuanțele de bază BW și BC
Unelte	pensulă, rolă
Spălarea uneltelor	cu apă, imediat după terminarea vopsirii
Depozitare	în ambalaj închis, într-un loc uscat și răcoros (peste +5 °C), timp de 3 ani
Ambalaj	Baza albă BW – 0,7/2,75/4,7 l; baza incoloră BC pentru nuanțare – 0,65/2,56 l

Recomandări de lucru

Temperatura aerului și a suprafeței trebuie să fie între 10 și 25 °C în timpul vopsirii (recomandat +18±2 °C), umiditatea relativă a aerului între 40 și 80% (recomandat 65%). Evitați vopsirea în lumina directă a soarelui. Dacă temperatura suprafeței este mai ridicată decât cea admisă, vopseaua se poate usca prea repede și pot rămâne urme de pensulă pe suprafață. În cazul umidității ridicate a aerului și al temperaturii scăzute, timpul de uscare al vopselei se prelungește. Suprafața vopsită trebuie să se fi uscat corespunzător înainte de aplicarea următorului strat. Suprafețele mari trebuie vopsite fără întreruperi. Întreruperile pot fi făcute doar în colțuri. Vopsiți cu deosebită atenție capetele scândurilor de lemn, deoarece prin acestea umezeala pătrunde cel mai repede în lemn.

Siguranța la locul de muncă

Lucrați într-un spațiu bine aerisit. Evitați contactul cu pielea și ochii. În caz de înghițire, adresați-vă imediat unui medic și arătați-i ambalajul sau eticheta vopselei. A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor. La șlefuirea stratului de vopsea sau la tratarea termică a acestuia se poate elibera praf nociv pentru sănătate. Lucrați într-un spațiu bine ventilat și utilizați echipament de protecție individuală. Valoarea limită admisă de COV în produs (subgrupa A/d) în UE este de 130 g/l. Cantitatea maximă de COV din produs este de 70 g/l.

Protecția mediului și gestionarea deșeurilor

După vopsire, închideți bine recipientul de vopsea. Înainte de a spăla unelte, îndepărtați resturile de vopsea de pe acestea. Nu vărsați produsul în canalizare sau în cursuri de apă. Resturile lichide de vopsea trebuie transportate la un punct de colectare a substanțelor periculoase. Pentru reciclare, se pot preda numai ambalajele complet goale.

Producător

Akzo Nobel Baltics, Estonia.

Reprezentant

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, tel. 6 305 299, info.ee@akzonobel.com

Datele prezentate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator; prin urmare, datele reale pot diferi ușor de acestea din cauza modului diferit de acoperire a suprafeței, a condițiilor meteorologice etc. Informațiile prezentate sunt menite să servească drept ajutor în alegerea produselor și a metodelor de lucru. Reprezentantul nu răspunde pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă sau neadecvată a produsului. Pentru informații mai detaliate, vă rugăm să contactați reprezentantul. Ne rezervăm dreptul de a modifica datele prezentate fără o notificare prealabilă.