

EASYCARE

Vopsea de perete rezistentă la murdărie

- Rezistență excelentă la spălare și ușor de curățat
- Formează o suprafață care respinge lichidele și murdăria - Ușor de aplicat și de prelucrat



Caracteristicile produsului

Vopsea mată pentru interior, cu o rezistență excelentă la spălare (rezistență la frecare umedă clasa 1, ISO 11998). Produsul conține ceară, care conferă suprafeței vopsite proprietăți de respingere a lichidelor și a murdăriei. Datorită stratului hidrofob special al vopselei EasyCare, lichidele care ajung pe suprafață (de exemplu, băuturi răcoritoare, sucuri) nu sunt absorbite de substrat, ci rămân sub formă de picături la suprafață. Suprafața de contact redusă dintre picătură și substrat diminuează riscul de pătare și simplifică considerabil curățarea suprafeței. Vopseaua EasyCare nu stropește, se aplică ușor pe suprafață și se uniformizează, formând un strat neted. Produsul este practic inodor și poate fi nuanțat într-o gamă largă de culori. Rezistența ridicată la abraziune a vopselei acrilice asigură o suprafață ușor de întreținut pentru mulți ani.

Domeniu de utilizare

Produsul este destinat vopsirii pereților și tavanelor în încăperi uscate, unde se cere o bună rezistență la spălare a suprafeței vopsite. De exemplu, în sufragerie și camera copiilor, hol, bucătărie, coridor, birou, precum și în spații publice care necesită spălare frecventă, cum ar fi școala, grădinița, magazinul, hotelul, restaurantul.

Suprafața de aplicare

Este potrivită pentru vopsirea plăcilor de gips-carton noi și vopsite anterior, a suprafețelor de tencuială, beton și cărămidă, a suprafețelor tencuite, precum și a plăcilor din fibră de lemn și a plăcilor din aşchii de lemn amorsate în prealabil și a tapetului din fibră de sticlă.

Pregătirea suprafeței

Suprafața de bază trebuie să fie uscată și curată, fără praf, murdărie și grăsime. Pentru curățarea suprafeței, utilizați apă caldă; pentru suprafețele foarte murdare, utilizați un detergent adecvat. După utilizarea detergentului, clătiți suprafața cu apă curată. Îndepărtați vopseaua veche care se desprinde și straturile de suprafață slab aderente până la suprafața de bază solidă. Suprafața acoperită cu vopsea pe bază de ulei sau alchidică trebuie șlefuită cu hârtie abrazivă pentru a obține o aderență mai bună. Umpleți găurile și fisurile din suprafață cu un chit adecvat din gama de produse Sadolini. Șlefuiți suprafața chituită până devine uniformă, apoi îndepărtați praful rezultat în urma șlefuirii.

Amorsare

Suprafețele poroase, de exemplu cele tencuite sau nevopsite anterior, trebuie amorsate cu un strat de vopsea Grund. Dacă este necesar, diluați vopseaua cu apă curată (până la 10% din volum). Suprafețele acoperite cu vopsea alchidică sau pe bază de ulei, precum și cele lăcuite sau vopsite industrial, fără tratament prealabil, și plăci aglomerate (de exemplu, plăci din fibră de lemn) trebuie amorsate cu vopseaua Super Grund. Amorsa îmbunătățește aderența vopselei de acoperire la suprafața de bază și reduce consumul de vopsea de acoperire. Vopseaua veche pe bază de var de pe suprafață trebuie fixată cu amestecul format din grundul Silikat Base sau vopseaua Master Base și benzină de lac. Vopseaua pe bază de adeziv aflată în stare proastă trebuie îndepărtată complet de pe suprafață; vopseaua pe bază de adeziv puternic aderentă trebuie grunduită cu amestecul format din vopseaua Master Base și benzină de lac. Pentru a obține o acoperire corespunzătoare în cazul nuanțelor intense de roșu, galben și portocaliu, se recomandă ca grundul să fie nuanțat într-o nuanță cât mai apropiată de cea a vopselei de finisaj.

Finisajul final

Finisarea suprafeței se realizează cu vopseaua EasyCare. Înainte de utilizare, agitați bine produsul. Aplicați vopseaua pe suprafață în 2 straturi, cu rola sau pensula, lăsând fiecare strat să se usuce corespunzător înainte de aplicarea următorului. Vopseaua este gata de utilizare și nu necesită diluare. Dacă vopseaua este diluată sau aplicată pe suprafață într-un strat mai subțire decât cel recomandat, proprietățile de respingere a apei și a murdăriei ale suprafeței pot fi afectate.

Curățarea suprafeței

Vopseaua atinge protecția inițială hidrofobă în condiții normale în decurs de 1-2 săptămâni de la vopsire; de aceea, evitați curățarea suprafeței vopsite înainte de expirarea acestei perioade. În cazul în care suprafața necesită o curățare mai devreme, aceasta trebuie efectuată cu precauție, folosind o cârpă umedă. În condiții normale, vopseaua atinge rezistența finală a peliculei în 3-4 săptămâni de la aplicare, după care suprafața este rezistentă chiar și la o curățare mai intensă. >>>



De 10 ori mai rezistent



Date tehnice

Domeniu de aplicare	spații uscate, lucrări interioare
Liant	acrilic
Luciu (Gardner, 60°)	mat clasa 1 (< 2,4 μm)
Rezistență la frecare umedă ISO 11998 (28 p, 200 de cicluri)	
Clasa de solicitare RYL 2012	RL 03 Sarcini mari și cerințe ridicate în spații interioare uscate RL 04 Sarcini deosebit de mari și cerințe ridicate în spații interioare uscate
Randament	aprox. 10 m ² /l pe o suprafață netedă vopsită anterior (randamentul depinde de gradul de absorbție al suprafeței)
Timp de uscare (23 °C, umiditate relativă 65 %)	uscat la atingere după 1 oră, se poate vopsi din nou după 2 ore
Diluant	produsul are o consistență gata de utilizare și nu necesită diluare
Nuanțare	Sistemul de nuanțare Acomix, gamă completă de nuanțe (culori de bază BC & BW)
Unelte de lucru	pensulă, rolă
Curățarea uneltelor de lucru	cu apă, imediat după utilizare
Depozitare	a se păstra în ambalaj închis, într-un loc uscat și răcoros (peste +5 °C)
Ambalaj	1 L / 2,5 L / 10 L

Pentru curățarea suprafețelor vopsite murdare, utilizați apă curată, caldută și o cârpă moale din microfibră sau o cârpă de spălat. Nu utilizați instrumente abrazive, bureți aspri sau perii cu peri tari.

În general, proprietățile hidrofuge ale suprafeței vopsite se restabilesc în decurs de 5-7 zile după curățarea suprafeței cu o cârpă umedă, în funcție însă atât de produsul de curățare utilizat, cât și de intensitatea spălării și de gradul de murdărie al suprafeței. Utilizarea unui produs de curățare poate împiedica restabilirea proprietăților hidrofuge ale vopselei. Pierderea proprietăților hidrofuge nu reduce însă rezistența la spălare a suprafeței vopsite.

Recomandări pentru vopsire

Temperatura necesară a aerului și a suprafeței în timpul vopsirii este de +10...25 °C (de preferat +18 ± 2 °C), umiditatea relativă a aerului de 40–80% (de preferat 65%). O temperatură mai mare sau mai mică decât cea admisă și/sau curenții de aer în timpul vopsirii pot duce la formarea unui strat de vopsea de calitate inferioară. Lăsați suprafața vopsită să se usuce corespunzător între straturi. Vopsiți suprafețele mari fără întreruperi; faceți întreruperi doar în colțuri. În timpul aplicării, utilizați o cantitate generoasă de vopsea, astfel încât suprafața să rămână umedă și maleabilă mai mult timp. Pentru a determina cantitatea necesară de vopsea, luați în considerare gradul de acoperire indicat pe etichetă. În cazul aplicării unui strat de vopsea mai subțire decât cel recomandat, proprietățile hidrofuge ale produsului s-ar putea să nu se manifeste pe deplin.

La vopsirea pereților, aplicați mai întâi vopseaua pe suprafață în direcție transversală, apoi neteziți suprafața cu mișcări de sus în jos ale rolei. Ultima mișcare a rolei pe fiecare secțiune de vopsit trebuie efectuată în aceeași direcție pe toată lungimea peretelui. La vopsirea tavanelor, alegeți ca direcție de lucru direcția de incidență a luminii, adică efectuați mișcarea de uniformizare în direcția opusă ferestrei.

A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor. Lucrați într-o încăpere bine ventilată și evitați contactul produsului chimic cu pielea și ochii. În cazul înghițirii produsului, adresați-vă imediat unui medic. Dacă vă simțiți rău, contactați Centrul de Informații privind Intoxicațiile sau un medic. Valoarea limită a concentrației de COV în UE pentru acest produs (subcategoria a) este de 30 g/l. Produsul conține COV < 4 g/l.

Protecția mediului și gestionarea deșeurilor

La finalizarea lucrărilor, închideți cu grijă recipientul de vopsea. Înainte de curățarea uneltelor de lucru, îndepărtați vopseaua în exces. Nu vărsați produsul în canalizare sau în cursuri de apă. Resturile lichide de vopsea trebuie transportate la un punct de colectare a substanțelor periculoase; numai recipientele complet golite pot fi trimise la gestionarea deșeurilor.

Producător

AkzoNobel

Reprezentant

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Estonia, tel. 6305 299
info.ee@akzonobel.com

Datele prezentate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator și, prin urmare, pot varia în funcție de metoda de aplicare a produsului pe suprafață, de condițiile meteorologice etc. Informațiile prezentate pot fi utilizate ca îndrumare în alegerea produselor și a metodelor de lucru. Reprezentantul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare a produsului sau de utilizarea acestuia în scopuri neprevăzute. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentantul produsului. Reprezentantul produsului își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate fără o notificare prealabilă.