

VATRUM

Vopsea de perete rezistentă la umiditate

- Vopsea pentru interior, deosebit de rezistentă la spălare
- Conține aditivi biocidici care împiedică răspândirea microorganismelor pe suprafața vopsită
- Putere de acoperire bună



Caracteristicile produsului	Vopsea pentru interior ușor de aplicat și cu putere de acoperire bună. Vopseaua nu picură și se usucă rapid, suprafața vopsită având o rezistență ridicată la spălare și umiditate (clasa 1 de rezistență la frecare umedă). Produsul conține aditivi biocidici care împiedică răspândirea microorganismelor pe suprafața vopsită. Vopseaua este practic inodoră și poate fi nuanțată într-o gamă de culori pastelate.
Domeniu de utilizare	Produsul este destinat vopsirii pereților și tavanelor în încăperi umede și care necesită spălare frecventă, de exemplu în baie, bucătărie, hol. Datorită rezistenței ridicate la spălare, vopseaua este potrivită și pentru utilizarea în școli, grădinițe, spitale, industria alimentară, bucătăriile unităților de alimentație publică și alte spații cu cerințe ridicate de igienă.
Suprafața de grunduire	Este potrivită pentru vopsirea plăcilor de gips-carton noi și vopsite anterior, a suprafețelor de tencuială, beton și cărămidă, a tapetului vopsibil și din fibră de sticlă, a suprafețelor tencuite, precum și a plăcilor din fibră de lemn și a plăcilor din așchii de lemn grunduite în prealabil.
Pregătirea suprafeței	- Suprafața de aplicare trebuie să fie uscată și curată, fără praf, murdărie și orice altceva care ar putea împiedica aderența vopselei la suprafață. Suprafața vopsită anterior trebuie spălată cu apă caldă până devine curată. Pentru spălarea suprafețelor foarte murdare, utilizați un detergent, apoi clătiți suprafața cu apă curată. - Îndepărtați vopseaua veche care se desprinde și straturile de suprafață slab aderente până la substratul solid; suprafața acoperită cu vopsea lucioasă trebuie șlefuită cu hârtie abrazivă pentru o aderență mai bună. - Umpleți denivelările, găurile și fisurile din suprafață cu un chit adecvat din gama de produse Sadolin — , de exemplu Maxi Pro, Maxi. După uscare, șlefuiți chitul până la obținerea unei suprafețe uniforme și îndepărtați praful de șlefuire de pe suprafață.
Amorsare	- Suprafețele poroase, de exemplu cele tencuite, din beton și cărămidă, precum și plăcile de gips-carton, care au fost chituite sau nu au fost vopsite anterior, trebuie amorsate cu vopseaua Grund. - Plăcile din fibră de lemn și plăcile aglomerate din lemn nefinisate anterior, precum și suprafețele cu porozitate variabilă (de exemplu, cu reparări locale cu chit) trebuie amorsate cu vopseaua Super Grund. - Suprafețele vopsite anterior cu vopsea alchidică sau pe bază de ulei, precum și suprafețele finisate industrial trebuie amorsate cu vopseaua Super Grund. - Suprafețele acoperite anterior cu vopsea pe bază de var trebuie pregătite cu un amestec de grund Silikat Base și apă în proporție de 1:1 sau Aplicați un strat de grund cu vopseaua Master Base, diluată cu 40-50% benzină pentru lac. - Îndepărtați complet vopseaua pe bază de adeziv aflată în stare proastă; vopseaua pe bază de adeziv bine aderentă trebuie grunduită cu vopseaua Master Base, diluată cu 20-30% benzină pentru lac.
Finisaj final	- După aplicarea grundului, șlefuiți ușor suprafața cu hârtie abrazivă fină și îndepărtați praful rezultat din șlefuire de pe suprafață. - Vopsiți suprafața în 1-2 straturi cu produsul Vatrum. La primul strat se adaugă, dacă este necesar, până la 10% apă, iar stratul final se aplică pe suprafață fără a fi diluat. - Pentru vopsire, utilizați o rolă, o pensulă sau un pulverizator adecvat. Înainte de utilizare amestecați bine vopseaua. - Lăsați suprafața vopsită să se usuce corespunzător între straturi. Temperatura necesară a aerului și a suprafeței în timpul vopsirii este de +10...25°C (recomandat +18±2°C), umiditatea relativă a aerului 40...80% (recomandat 65%). O temperatură mai mare sau mai mică decât cea admisă și/sau curentii de aer în timpul vopsirii pot duce la formarea unui strat de vopsea de calitate inferioară.



Date tehnice (EN 13 300)

Domeniu de aplicare

	spații uscate și umede, pentru lucrări interioare
Liant	dispersie de copolimer acrilic
Luciu (G60°)	semimat
Densitate (bază BW)	1,25-1,26 kg/l
Conținut de substanță uscată (bază BW) Rezistență la frecare în stare umedă (ISO 11998 / 28 p, 200 tsüklit)	53-56 % clasa 1 (< 3 µm)
Clasa de solicitare RYL 2012	RL 04 Sarcini deosebit de mari și cerințe ridicate în spații interioare uscate RL 05 Sarcini și cerințe speciale în spații interioare RL 06 Sarcini care necesită proiectare specială în spații interioare
Putere de acoperire (1 strat)	pe suprafețe vopsite anterior 8-9 m ² /l, pe suprafețe absorbante 7-8 m ² /l
Contrast (ISO 6504-1:2006)	clasa de acoperire 2, la un consum de vopsea de 8,4 m ² /l
Timp de uscare (+23°C, RH 50%)	uscat la atingere după 1-2 ore, se poate vopsi din nou după 5 ore
Stabilitate termică (ISO 3248:2000)	la temperaturi ridicate pe termen scurt (24 h, +125°C) se observă câteva bule izolate în stratul uscat; expunerea îndelungată la temperaturi ridicate poate afecta nuanța și luciul vopselei
Permeabilitatea la vapori de apă (ISO 7783:2011)	clasa V2 medie (V= 30,3 g/(m ² *d)
Diluant	apă curată, până la 10% din volum
Nuanțare	sistemul de nuanțare Acomix, nuanța de bază alb (BW)
Unelte de lucru	pensulă, rolă, pulverizator
Pulverizare	duză 0,017'' – 0,025'', presiune 150...200 bar, unghi de pulverizare 30-60°
Curățarea uneltelor	cu apă imediat după utilizare
Conținut de COV (VOC)	≤ 5 g/l (valoarea limită a conținutului de COV în UE pentru acest produs (subcategoria A/b) este de 100 g/l)
Depozitare	A se păstra recipientul de vopsea bine închis, ferit de frig, într-un loc uscat și răcoros, la o temperatură cuprinsă între +5...30°C
Termen de valabilitate	3 ani în ambalajul original nedeschis; data de valabilitate este indicată pe ambalaj
Ambalaj	1 L / 5 L / 10 L

Recomandări pentru vopsire și întreținerea suprafeței

- Suprafețele mari trebuie vopsite fără întreruperi; întreruperile se pot face, dacă este necesar, la colțuri. În cazul în care vopseaua a fost amestecată în recipiente diferite, se recomandă amestecarea acestora într-un singur recipient înainte de începerea lucrărilor.
- În timpul aplicării, utilizați o cantitate generoasă de vopsea, astfel încât suprafața să rămână umedă și maleabilă mai mult timp. La finisarea pereților, nivelați vopseaua aplicată pe suprafață cu mișcări de sus în jos ale rolei, astfel încât ultima mișcare a rolei pe fiecare bandă de vopsea să fie efectuată în aceeași direcție pe toată lungimea peretelui. La vopsirea tavanelor, alegeți ca direcție de lucru direcția de incidentă a luminii, adică efectuați mișcările de netezire în direcția opusă ferestrei.
- Vopseaua latex atinge rezistența finală în condiții normale în 3-4 săptămâni de la aplicare - De aceea, evitați curățarea intensivă a suprafeței vopsite înainte de expirarea perioadei menționate. Înainte de a începe curățarea cu un aparat de spălat cu presiune, suprafața vopsită trebuie să se usuce în condiții normale timp de cel puțin 7 zile.
- Pentru curățarea suprafeței vopsite murdare, utilizați apă curată la temperatura camerei și o cârpă moale din micro-fibră sau o cârpă de spălat. Pentru curățarea suprafețelor foarte murdare se pot folosi și produse de curățare neutre (pH 6-8). După utilizarea produsului de curățare, clătiți suprafața cu apă curată. Nu utilizați produse de curățare care conțin solvenți organici și instrumente abrazive, de exemplu un burete aspru sau o perie cu peri rigizi.

Siguranța la locul de muncă

A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor. Lucrați într-o încăpăre bine ventilată și utilizați echipament de protecție personală. În cazul înghițirii produsului chimic, adresați-vă imediat unui medic. Dacă vă simțiți rău, contactați Centrul de Informații privind Intoxicațiile sau un medic. Conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, IPBC și C(M)IT/MIT (3:1). Poate provoca reacții alergice.

Protecția mediului și gestionarea deșeurilor

La finalizarea lucrării, închideți cu atenție recipientul de vopsea. Înainte de a curăța uneltele de lucru, îndepărtați vopseaua în exces. Nu vărsați produsul în canalizare sau în cursuri de apă. Resturile lichide de vopsea trebuie transportate la un punct de colectare a substanțelor periculoase; doar recipientele complet golite pot fi trimise la centrele de gestionare a deșeurilor.

Producător

Akzo Nobel, Suedia.

Reprezentant

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Estonia, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Datele prezentate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator și, prin urmare, pot varia în funcție de metoda de aplicare a produsului pe suprafață, de condițiile meteorologice etc. Informațiile prezentate pot fi utilizate ca îndrumare în alegerea produselor și a metodelor de lucru. Reprezentantul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare a produsului sau de utilizarea acestuia în scopuri neprevăzute. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentantul produsului. Reprezentantul produsului își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate fără o notificare prealabilă.