

Pinotex

# CLASSIC LASUR

## Produs tradițional de protecție a lemnului

- Pune în evidență textura naturală a lemnului
- Se absoarbe bine, se aplică ușor pe suprafață
- Formează un strat subțire, dar rezistent, cu aspect mat
- Previne apariția mușgaiului și a algelor pe suprafață



### CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Produs gata de utilizare, destinat protecției suprafețelor din lemn, bazat pe tehnologia AE ecologică. Produsul conține substanțe active care împiedică răspândirea mușgaiului și a algelor pe suprafață și protejează eficient împotriva efectelor intemperiilor. Produsul decorativ Pinotex Classic Lasur pune în valoare textura naturală și frumusețea lemnului. Produsul este potrivit pentru utilizare în sistem, împreună cu un produs de grunduire și protecție a lemnului.

### UTILIZARE

Pentru suprafețe din lemn noi și tratate anterior cu un produs de protecție a lemnului, în cadrul lucrărilor în exterior, de exemplu fațade din lemn, garduri, streșini, terase, construcții din bușteni, structuri din lemn masiv etc. Produsul este deosebit de potrivit pentru suprafețele tăiate cu ferăstrăul.

### SUPRAFAȚA DE BAZĂ

Poate fi utilizat pentru vopsirea, în primul rând, a suprafețelor de lemn tăiate cu ferăstrăul, precum și a celor rindeluite. Produsul nu este adecvat pentru tratarea lemnului afectat de ciuperci sau care conține dăunători ai lemnului. Taninul (substanța astringentă) prezent în lemnul de foioase (stejar, frasin etc.) poate îngreuna uscarea produsului.

### PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

- Suprafața de prelucrat trebuie să fie curată și de bună calitate; aceasta nu trebuie să prezinte deteriorări cauzate de ciuperci (mușgai, putregai și ciuperci albastre). În toate etapele de prelucrare, lemnul trebuie să fie uscat, conținutul de umiditate neputând depăși 20%.
- Se recomandă îndepărtarea impurităților de pe suprafață (praf, funingine, mușgai, substanțe organice) cu o perie uscată. Impuritățile puternic aderențe trebuie îndepărtate cu un produs de curățare, după care suprafața trebuie clătită cu grijă cu apă curată și lăsată să se usuce înainte de vopsire. În locurile unde se află ramuri, rășina trebuie îndepărtată mecanic sau cu o cârpă umezită cu benzină de lac. Trebuie evitate metodele de curățare care pot deteriora lemnul (de exemplu, aparatul de sablare).
- Pentru a asigura o mai bună aderență, stratul de produs de protecție a lemnului, precum și stratul ușor deteriorat sau cenușiu al lemnului, trebuie îndepărtat de pe suprafață în mod mecanic cu o perie cu peri tari sau prin spălare.
- Vopseala veche de pe suprafață (de exemplu, vopsea pe bază de ulei, alchidică sau latex) trebuie îndepărtată complet, fie mecanic (cu racletă, perie cu peri tari), fie termic (cu un uscător cu aer cald, radiații infraroșii) sau chimic (cu agenți de îndepărtare a vopselei). Astfel se asigură o nuanță uniformă a vopselei la tratarea ulterioară a suprafeței cu produsul de protecție a lemnului.
- La fixarea terasei din scânduri de lemn, se recomandă utilizarea cuielor și a șuruburilor zincate. În cazul utilizării elementelor metalice netratate, acestea trebuie protejate separat împotriva ruginii înainte de finisarea suprafeței de lemn.
- Trebuie să vă asigurați că învelișul din lemn se poate aerisi corespunzător, că acoperișul și sistemul de scurgere a apei sunt în stare bună și că drenajul funcționează impecabil.

### IMPERMEABILIZARE

- Înainte de tratarea ulterioară a suprafeței, asigurați-vă că suprafața de lemn este complet uscată.
- Pentru a obține un efect de protecție maxim și o culoare uniformă, suprafețele noi sau curățate de vopseala veche trebuie impregnate prin aplicarea unui strat de grund de impregnare incolor, pe bază de apă și cu efect biocid, Pinotex Wood Base Aqua, Pinotex Wood Primer BPR sau a unui grund de impregnare biocid Pinotex Base BPR. Vopsirea suprafeței trebuie efectuată nu mai devreme de 24 de ore după impregnarea suprafeței. În cazul tratării suprafețelor orizontale și al unui consum mai mare de grund, uscarea completă a suprafeței poate dura mai mult de 24 de ore.
- Capetele scândurilor de lemn trebuie tratate cu deosebită atenție, impregnându-le până la saturație.
- Amorsarea suprafețelor din lemn sau cel puțin impregnarea acestora trebuie efectuată într-o etapă timpurie a lucrărilor. Dacă lemnul va fi expus la umiditate, aderența vopselei la suprafața lemnului se va deteriora.

### FINISARE

- Înainte de vopsirea suprafeței, asigurați-vă că suprafața impregnată este suficient de uscată.
- Vopsirea suprafeței trebuie efectuată în 2 straturi cu produsul de protecție a lemnului Pinotex Classic Lasur.
- Pentru a reîmprospăta o suprafață care a fost acoperită anterior cu produsul Pinotex Classic Lasur, este suficientă aplicarea unui singur strat.
- Fiecare strat următor de produs de protecție a lemnului conferă nuanței o culoare mai închisă, un aspect lucios și o rezistență sporită. Adăugarea de pigment asigură rezistența la radiațiile solare.
- Pentru suprafețele exterioare nu se recomandă utilizarea exclusivă a produsului incolor, deoarece, neavând pigment în compoziție, acesta nu poate proteja pe termen lung suprafața împotriva radiațiilor solare. Rezistența la radiațiile solare este sporită prin utilizarea produsului Pinotex Classic Lasur, disponibil în diverse nuanțe și îmbogățit cu pigment, în locul lacului incolor.
- Produsul incolor Pinotex Classic Lasur este destinat utilizării ca bază pentru nuanțare sau pentru a deschide nuanța aleasă în cazul reîmprospătării suprafețelor din lemn.



## DATE TEHNICE

|                                                        |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicare                                               | Pentru lucrări de finisare exterioră                                                                                                         |
| Liant                                                  | emulsie alchidică stabilizată hidrolitic (AWB)                                                                                               |
| Densitate                                              | 1,01 ± 0,02 kg/l                                                                                                                             |
| Conținut de substanță uscată                           | 24-25 ± 2% (în funcție de nuanța vopselei)                                                                                                   |
| Grad de luciu (lemn răzuit)                            | Mat                                                                                                                                          |
| Nuanțe disponibile                                     | Palisandru, Teak, Purene, Oregons, Nuc, Stejar roșu, Scorș                                                                                   |
| Nuanțare                                               | Sistemul de nuanțare „Acomix”, ton de bază incolor                                                                                           |
| Paleta de culori                                       | Pinotex Colour Collection                                                                                                                    |
| Timp de uscare (23 °C, 50 % umiditate relativă)        | Rezistent la praf după 4 ore. Se poate revopsi după 12 ore                                                                                   |
| Consum (un strat)                                      | Lemn tăiat cu ferăstrăul 5-8 m <sup>2</sup> /l (125-200 g/m <sup>2</sup> )<br>Lemn rinduit 8-12 m <sup>2</sup> /l (85-125 g/m <sup>2</sup> ) |
| Diluant                                                | Produsul este gata de utilizare și nu trebuie diluat                                                                                         |
| Unelte                                                 | Pensulă, aplicare prin imersie                                                                                                               |
| Curățarea uneltelor                                    | Apă                                                                                                                                          |
| Termen de valabilitate în ambalajul original nedeschis | 3 ani                                                                                                                                        |
| Condiții de depozitare a produsului                    | În ambalajul închis, la o temperatură de +5...+35 °C                                                                                         |
| Conținutul de GOS din produs                           | Max. 50 g/l (Valoarea limită admisă de GOS în UE pentru produs – subgrupa A/e – 130 g/l)                                                     |
| Ambalaj                                                | 1 l / 3 l / 10 l                                                                                                                             |

## RECOMANDĂRI PENTRU VOPSIREA ȘI ÎNGRIJIREA SUPRAFEȚELOR

- Înainte de utilizare și în timpul lucrului, produsul de protecție a lemnului trebuie amestecat cu atenție. Produsul este gata de utilizare și nu trebuie diluat.
- Pentru a asigura o protecție mai bună a suprafeței lemnoase, se recomandă utilizarea unei pensule.
- În timpul aplicării și uscării produsului de protecție a lemnului, temperatura aerului și a suprafeței trebuie să fie între +8 și 30 °C (se recomandă +18 ± 2 °C), cu umiditatea relativă a aerului <80%. Trebuie evitată vopsirea pe timp de vânt, precum și atunci când razele soarelui cad direct pe suprafață, deoarece evaporarea prea intensă a solventului poate împiedica pătrunderea produsului în lemn.
- Nuanțele Pinotex Classic Lasur pot fi amestecate între ele. Dacă este necesar, nuanța aleasă poate fi ușor deschisă prin adăugarea la produs a Pinotex Classic Lasur incolor (până la 30%).
- Pentru a asigura o nuanță uniformă a culorii în cazul acoperirii suprafețelor mari, se recomandă amestecarea cantității necesare de produs într-un singur recipient.
- Produsul trebuie aplicat pe suprafață într-un strat continuu, în direcția fibrelor lemnoase. Suprafețele expuse la umiditate (de exemplu, capetele lambrurilor) trebuie tratate cu o atenție deosebită. Pentru a asigura o culoare uniformă, în termen de 10-20 de minute de la aplicarea produsului, se poate trece cu o perie uscată peste întreaga suprafață tratată.
- Înainte de montarea scândurilor de lemn și a altor elemente, se recomandă acoperirea acestora cu cel puțin un strat de produs, inclusiv pe partea inferioară.
- După terminarea lucrării, unelte trebuie curățate imediat; produsul uscat poate fi îndepărtat numai mecanic.
- Nu trebuie permis ca suprafețele acoperite cu Pinotex Classic Lasur să intre în contact direct cu suprafețe care au o reacție acidă sau alcalină (de exemplu, tencuială care nu s-a uscat complet), deoarece acest lucru poate afecta liantul pigmentului.
- Pentru curățarea suprafețelor murdărite în timpul utilizării, se va folosi apă curată sau detergenți neutri. Ca instrument, se va folosi o perie moale sau un burete. După curățare, suprafața trebuie clătită cu apă curată.
- Având în vedere considerentele de protecție a mediului, posibilitățile de utilizare a pigmentilor naturali sunt limitate. Acest lucru determină, la rândul său, un grad diferit de rezistență a peliculei de vopsea în condiții de exterior; de exemplu, unele nuanțe mai strălucitoare de pe fațada sudică a clădirii se pot decolora mai repede decât alte nuanțe care conțin pigmenți naturali.

## SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile de utilizare. Respectați măsurile de siguranță în timpul utilizării! Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În cazul în care solicitați ajutorul personalului medical, prezentați ambalajul sau eticheta produsului. Evitați contactul cu ochii, pielea sau hainele. Contactați CENTRUL DE TOXICOLOGIE sau un medic dacă vă simțiți rău.

## PROTECȚIA MEDIULUI ȘI METODE DE TRATARE A DEȘEURILOR

După utilizare, închideți bine recipientul cu vopsea. Înainte de curățarea uneltelor, îndepărtați vopseaua în exces. Este interzisă deversarea în canalizare sau în cursuri de apă. Eliminați conținutul și ambalajul în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

## PRODUCĂTOR

„Akzo Nobel Baltics AS”, Estonia.

## REPREZENTANT

SIA „Akzo Nobel Baltics”, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Letonia, tel.: 67 517 018  
pinotex.lv@akzonobel.com

Datele menționate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator și, prin urmare, pot varia în funcție de tehnica de aplicare a produsului, de condițiile meteorologice etc. Informațiile furnizate pot fi utilizate în scop informativ, la alegerea produselor și a metodelor de lucru. Reprezentantul nu își asumă răspunderea pentru pierderile survenite ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare a produsului sau a utilizării produsului în alte scopuri. Informații suplimentare pot fi furnizate de reprezentantul produsului. Reprezentantul produsului își rezervă dreptul de a modifica datele furnizate fără o notificare prealabilă.