

EXTREME LASUR

Produs de protecție pentru lemn de tip lasur cu capacitate de autocurățare

- Durabilitate de până la 12 ani
- Tehnologie de autocurățare „Stay Clean” - aspect proaspăt pe termen lung
- Tehnologie hibridă - vopseala nu se crăpa și nu se exfoliază
- Previne răspândirea mușcăiului și a algelor pe suprafață
- Conține filtru UV



CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Lac de protecție pentru lemn pe bază de apă, caracterizat printr-o tehnologie unică de auto-curățare și o durabilitate excelentă. Produsul conține dioxid de siliciu coloidal care, datorită proprietăților sale hidrofile, ajută suprafața să se autocurățească de murdărie, de exemplu atunci când este expusă la apa de ploaie. Cu cât suprafața vopsită este mai curată, cu atât durată sa de viață este mai lungă. Produsul formează un strat protector semilucios, elastic, hidrofug și rezistent, care nu se crăpa și nu se exfoliază. Conține un filtru UV care sporește rezistența la radiațiile solare, precum și substanțe active care împiedică răspândirea mușcăiului pe suprafața tratată. Prin aplicarea sistemului de finisare (amorsare de impregnare și două straturi de finisare), suprafața din lemn beneficiază de o protecție de lungă durată împotriva intemperiei - de până la 12 ani.

UTILIZARE

Fațade din lemn, garduri, paravane etc., suprafețe din lemn noi și tratate anterior cu un produs de protecție a lemnului, în cadrul lucrărilor exterioare. Produsul este deosebit de potrivit pentru suprafețele rindeluite.

SUPRAFAȚA DE BAZĂ

Este deosebit de potrivit pentru finisarea suprafețelor din lemn rindeluit, deoarece un produs semitransparent pune cel mai bine în valoare frumusețea structurii acestora. Este potrivit și pentru vopsirea suprafețelor din lemn tăiat cu ferăstrăul. Restricție - nu este potrivit pentru tratarea lemnului afectat de boli fungice sau în care se află dăunători ai lemnului.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

- Suprafața de lemn care urmează să fie prelucrată trebuie să fie curată, de bună calitate și fără leziuni cauzate de ciuperci (putregai, mușcăi, albastră). În toate etapele de tratare, lemnul trebuie să fie uscat, cu un conținut de umiditate mai mic de 18%.
- Se recomandă îndepărtarea impurităților de pe suprafață (praf, funingine, mușcăi, substanțe organice) cu o perie uscată. Impuritățile puternic aderente trebuie îndepărtate cu un produs de curățare, după care suprafața trebuie clătită cu grijă cu apă curată și lăsată să se usuce înainte de vopsire. În locurile cu ramuri, rășina trebuie îndepărtată mecanic sau cu o cârpă umezită cu benzină de lac. Trebuie evitate metodele de curățare care pot deteriora lemnul (de ex., aparatul de sablare).
- Pentru a obține o aderență mai bună, stratul vechi de produs de protecție a lemnului care s-a exfoliat, precum și straturile de lemn ușor deteriorate sau îngălbenite trebuie îndepărtate mecanic de pe suprafață, folosind o perie cu peri tari sau prin spălare.
- Vopseaua veche de pe suprafață (de exemplu, vopsea alchidică sau pe bază de latex) trebuie îndepărtată complet prin metode mecanice (răzuitoare, perie cu peri tari), termice (suflantă de aer, radiație infraroșie) sau chimice (soluție de îndepărtare a vopselei). Acest lucru va asigura obținerea unei nuanțe uniforme a vopselei în etapa ulterioară de tratare a suprafeței cu un produs de protecție a lemnului.
- Pentru fixarea placajului din lemn, se recomandă utilizarea cuielor zincate și a clemelor de fixare. În cazul utilizării elementelor metalice netratate anterior, acestea trebuie tratate separat cu un produs anticoroziv înainte de vopsirea finală a suprafeței din lemn.
- Trebuie să vă asigurați că învelișul din lemn se poate aerisi corespunzător, că acoperișul și sistemul de gheaburi sunt în stare bună, că drenajul funcționează fără probleme și că învelișul se află la o înălțime de cel puțin 30 cm deasupra suprafeței solului.

APLICARE

- Înainte de continuarea tratării suprafeței, asigurați-vă că suprafața de lemn este complet uscată.
- Pentru a asigura un efect de protecție maxim și o nuanță uniformă a culorii, suprafețele noi de lemn trebuie impregnate prin aplicarea unui strat de grund de impregnare biocid, incolor, pe bază de apă, Pinotex Wood Base Aqua, Pinotex Wood Primer BPR sau a unui grund de impregnare biocid pe bază de solvent Pinotex Base BPR. Vopsirea de finisare trebuie efectuată nu mai devreme de 24 de ore după impregnarea suprafeței. În cazul suprafețelor orizontale și al unui consum mai mare de grund, uscarea completă a suprafeței poate dura mai mult de 24 de ore.
- Capetele lambriurilor din lemn trebuie tratate cu o atenție deosebită, impregnându-le până la saturație.
- Impregnarea suprafețelor din lemn trebuie efectuată cât mai devreme posibil. Dacă vopsirea este amânată sau dacă lemnul este expus la intemperii, aderența vopselei la suprafața lemnosă se va deteriora.

FINISARE

- Înainte de aplicarea stratului de finisaj, asigurați-vă că suprafața amorsată s-a uscat suficient.
- Aplicarea stratului de finisaj se realizează prin aplicarea a 2 straturi de produs de protecție a lemnului Pinotex Extreme Lasur.
- Pentru a reîmprospăta o suprafață care a fost acoperită anterior cu produsul Pinotex Extreme Lasur, este suficientă aplicarea unui singur strat.
- Fiecare strat următor face suprafața mai închisă la culoare și mai lucioasă, iar acoperirea - mai rezistentă.
- Pentru suprafețele exterioare nu se recomandă utilizarea exclusivă a produsului incolor, deoarece acesta nu poate proteja împotriva radiațiilor solare tocmai din cauza lipsei pigmentului din compoziție. Adăugarea pigmentului conferă rezistență la radiațiile solare.
- Produsul incolor Pinotex Extreme Lasur este destinat utilizării ca bază de nuanțare sau pentru a deschide nuanța aleasă în cazul reîmprospătării suprafețelor din lemn.



DATE TEHNICE

Aplicare	Lucrări exterioare
Liant	Acrilic/alchidic
Densitate	1,1 +/- 0,1 kg/l
Conținut de substanță uscată	32-34 +/- 2% (în funcție de nuanță)
Grad de luciu	Semimat
Nuanțe disponibile	Zăpadă, Palisandru, Teak, Purene, Oregon, Ceață de dimineață, Gri piatră
Nuanțare	Sistem de nuanțare „Acomix”, nuanță de bază încoloră
Paleta de culori	„Pinotex Colour Collection”
Timp de uscare (23 °C / 50 % RH)	Rezistent la praf după 1 oră. Se poate vopsi după 4 ore
Putere de acoperire (un strat)	Lemn tăiat cu ferăstrăul 5-8 m ² /l (140-220 g/m ²) Lemn rinduit 9-12 m ² /l (90-120 g/m ²)
Diluant	Produsul este gata de utilizare și nu trebuie diluat
Unelte	Pensulă
Curățarea uneltelor	Apă
Termen de valabilitate în ambalajul original închis	3 ani
Depozitarea produsului	În recipientul original închis, la o temperatură de +5...+35 °C
Conținutul de GOS din produs	Max. 80 g/l (valoarea limită admisă de UE pentru GOS în produs – subgrupa A/e – 130 g/l)
Ambalaj	1 l/3 l/10 l

RECOMANDĂRI PENTRU VOPSIREA DE ÎNTREȚINERE

- Înainte de începerea lucrărilor, acoperiți plantele și arbuștii din apropiere pentru a le proteja de stropii de produs de protecție a lemnului.
- Înainte de utilizare și în timpul lucrărilor, produsul de protecție a lemnului trebuie amestecat cu atenție. Produsul este gata de utilizare și nu trebuie diluat.
- Pentru a asigura o protecție mai bună a suprafeței lemnoase, se recomandă utilizarea unei pensule ca instrument de lucru.
- În timpul aplicării și uscării produsului de protecție a lemnului, temperatura aerului și a suprafeței trebuie să fie cuprinsă între +8 și +30 °C (temperatura recomandată +18 ± 2 °C), iar umiditatea relativă a aerului trebuie să fie < 80%. Trebuie evitată vopsirea pe vreme vântoasă, precum și atunci când razele soarelui cad direct pe suprafață, deoarece evaporarea prea intensă a solventului (apă) poate afecta penetrarea produsului în lemn.
- Nuanțele de culoare Pinotex Extreme Lasur pot fi amestecate între ele. Dacă este necesar, nuanța aleasă poate fi deschisă prin adăugarea a până la 30% din produsul colorat.
- Pentru a asigura o nuanță uniformă a culorii în cazul vopsirii suprafețelor mari, se recomandă amestecarea cantității necesare de produs într-un singur recipient.
- Produsul trebuie aplicat pe suprafață într-un strat continuu, în direcția fibrelor lemnoase.
- Tratarea minuțioasă a capetelor lambriurilor din lemn sporește considerabil rezistența suprafeței lemnoase la umiditate.
- Înainte de montarea lambriurilor din lemn și a altor elemente, se recomandă acoperirea acestora cu produsul cel puțin o dată, inclusiv pe partea inferioară.
- Unele trebuie curățate imediat după terminarea lucrării; produsul uscat poate fi îndepărtat numai mecanic.
- Trebuie să vă asigurați că suprafețele acoperite cu produsul Pinotex Extreme Lasur nu intră în contact direct cu suprafețe care provoacă o reacție acidă sau alcalină (de exemplu, tencuială care nu s-a uscat complet), deoarece acest lucru poate afecta negativ liantul pigmentului.
- Pentru curățarea suprafețelor murdărite în timpul utilizării, se va folosi apă curată sau detergenți neutri. Ca instrument de lucru se va folosi o perie moale sau un burete. După curățare, suprafața trebuie clătită bine cu apă curată.
- Având în vedere restricțiile legate de aspectele ecologice, posibilitățile de utilizare a pigmentilor naturali sunt limitate. Prin urmare, pelicula de vopsea prezintă un grad diferit de rezistență atunci când este utilizată pentru lucrări exterioare; de exemplu, unele nuanțe mai intense de pe fațada sudică a clădirii se pot decolora mai repede decât nuanțele care conțin doar pigmenți naturali.

SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile de utilizare. Respectați măsurile de siguranță în timpul utilizării! Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung. A se ține la îndemâna copiilor. În cazul în care solicitați ajutor medical, prezentați ambalajul sau eticheta produsului. A se evita contactul cu ochii, pielea sau hainele. Contactați CENTRUL DE TOXICOLOGIE sau un medic dacă vă simțiți rău.

PROTECȚIA MEDIULUI ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR

După utilizare, închideți bine recipientul cu vopsea. Înainte de curățarea uneltelor, îndepărtați vopseaua în exces. Este interzisă deversarea în canalizare sau în rezervoare de apă. Eliminați conținutul și ambalajul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

PRODUCĂTOR

„Akzo Nobel Baltics” Estonia.

REPREZENTANT

SIA „Akzo Nobel Baltics”, Dēļu iela 4, Rīga,
LV-1004, Letonia, tel.: 6751 7018,
pinotex.lv@akzonobel.com

Datele menționate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator și, prin urmare, pot varia în funcție de tehnica de aplicare a produsului, de condițiile meteorologice etc. Informațiile furnizate pot fi utilizate în scop informativ, la alegerea produselor și a metodelor de lucru. Reprezentantul nu își asumă răspunderea pentru pierderile survenite ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare a produsului sau a utilizării produsului în alte scopuri. Informații suplimentare pot fi furnizate de reprezentantul produsului. Reprezentantul produsului își rezervă dreptul de a modifica datele furnizate fără o notificare prealabilă.