

Pinotex

FENCE LASUR

Produs de protecție a lemnului pentru structuri de grădină

- Pune în valoare frumusețea texturii naturale a lemnului
- Se absoarbe bine în lemn, se aplică ușor pe suprafață
- Are un miros ușor, se usucă rapid
- Ceara din compoziție sporește rezistența lemnului la poluare și îmbunătățește hidrofobitatea acestuia
- Formează pe suprafața lemnului un strat elastic, semitransparent și rezistent la umiditate



CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Produsul este destinat finisării decorative a lemnului. Conține ceară, care sporește hidrofobitatea suprafeței. Conține substanțe active care împiedică dezvoltarea mușcăiului și a algalor pe suprafața tratată cu Pinotex Fence Lasur.

UTILIZARE

Pentru suprafețe din lemn tăiat sau tăiat fin, noi sau tratate anterior cu produse de protecție a lemnului, destinate utilizării în exterior, de exemplu garduri, șoproane, porți.

SUPRAFAȚA DE BAZĂ

Vopseala este potrivită pentru acoperirea suprafețelor din lemn tăiat sau tăiat fin. Restricție - nu se utilizează pentru tratarea lemnului afectat de boli fungice sau dăunători.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

- Suprafața de tratat trebuie să fie curată și de bună calitate, fără urme de ciuperci (mușcăi, putregai și albastru). În toate etapele de tratare, lemnul trebuie să fie uscat, iar conținutul de umiditate trebuie să fie mai mic de 18%.
- Se recomandă îndepărtarea impurităților de pe suprafață (praf, funingine, mușcăi, substanțe organice) cu o perie uscată. Impuritățile puternic aderente trebuie îndepărtate cu un produs de curățare, după care suprafața trebuie clătită cu apă curată și lăsată să se usuce înainte de vopsire. În locurile unde se află ramuri, rășina trebuie îndepărtată mecanic sau cu o cârpă umezită cu benzină de lac. Trebuie evitate metodele de curățare care pot deteriora lemnul (de exemplu, aparatul de sablare).
- Pentru a asigura o mai bună aderență, stratul vechi de produs de protecție a lemnului care s-a exfoliat, precum și stratul de lemn ușor deteriorat sau îngălbenit trebuie îndepărtat mecanic de pe suprafață, folosind o perie cu peri tari sau prin spălare.
- Vopseala veche de pe suprafață (de exemplu, vopsea pe bază de ulei, alchidică sau acrilică) trebuie îndepărtată complet prin metode mecanice (răzuitoare, perie dură), termice (uscător cu aer cald, radiație infraroșie) sau chimice (cu un agent de îndepărtare a vopselei). Acest lucru asigură obținerea unei nuanțe uniforme în etapa ulterioară de tratare a suprafeței cu un produs de protecție a lemnului.
- La fixarea terasei din scânduri de lemn, se recomandă utilizarea cuie și șuruburi zincate. În cazul utilizării elementelor metalice netratate anterior, acestea trebuie tratate separat cu un produs anticoroziv înainte de vopsirea finală a suprafeței din lemn.
- Trebuie să vă asigurați că învelișul din lemn se poate aerisi corespunzător, că acoperișul și sistemul de jgheaburi sunt în stare bună și că drenajul funcționează impecabil.

IMPREGNARE

- Înainte de continuarea tratării suprafeței, asigurați-vă că lemnul este complet uscat.
- Pentru a asigura un efect de protecție maxim, suprafețele noi de lemn trebuie impregnate prin aplicarea unui strat de grund de impregnare biocid, incolor, pe bază de apă, Pinotex Wood Base Aqua, Pinotex Wood Primer BPR sau cu un produs de impregnare și amorsare pe bază de solvent, Pinotex Base BPR. Vopsirea suprafeței trebuie efectuată nu mai devreme de 24 de ore după impregnarea suprafeței. În cazul tratării suprafețelor orizontale și al unui consum mai mare de grund, uscarea completă a suprafeței poate dura mai mult de 24 de ore.
- Capetele scândurilor de lemn trebuie tratate cu deosebită atenție, impregnându-le până la saturație.
- Impregnarea suprafețelor din lemn trebuie efectuată într-o etapă cât mai timpurie a lucrărilor. Dacă vopsirea este amânată sau lemnul este afectat de condițiile meteorologice, aderența vopselei la suprafața lemnului se va deteriora.

FINISARE

- Înainte de vopsirea suprafeței, asigurați-vă că suprafața impregnată este suficient de uscată.
- Vopsirea suprafeței se realizează prin aplicarea a 2 straturi de produs de protecție a lemnului Pinotex Fence Lasur.
- ATENȚIE! Nuanța produsului din recipient poate diferi de nuanța suprafeței de lemn complet uscate.
- Pentru a reîmprospăta o suprafață care a fost acoperită anterior cu Pinotex Fence Lasur, este suficient să aplicați un singur strat.
- Fiecare strat următor face nuanța mai închisă (mai intensă) și acoperirea mai rezistentă.



DATE TEHNICE

Aplicare	Lucrări de finisare exterioară
Liant	Emulsie alchidică stabilizată hidrolitic (AWB)
Densitate	1,02 ± 0,02 kg/l
Conținut de substanță uscată:	11-14 ± 2 % (în funcție de nuanța culorii)
Grad de luciu (lemn șlefuit)	Mat
Nuanțe	Oregon, Teak, Lemn roșu, Palisandru, Scorș, Varza de iepure
Timp de uscare (23 °C/50% RH)	Rezistent la praf după 2-4 ore. Se poate vopsi din nou după 8-12 ore
Consum (un strat)	Lemn tăiat 8-10 m ² /l (125-200 g/m ²)
Diluant	Produsul este gata de utilizare și nu trebuie diluat
Unelte	Pensulă
Curățarea uneltelor	Apă
Perioada de valabilitate în ambalajul original nedeschis	3 ani
Condiții de depozitare a produsului	În ambalaj închis, la o temperatură de +5...+35 °C
Conținutul de GOS din produs	Max. 25 g/l (valoarea limită admisă de GOS în UE pentru produs – subgrupa A/e – 130 g/l)
Ambalaj	2,5 l/10 l

RECOMANDĂRI PENTRU VOPSIREA ȘI ÎNGRIJIREA SUPRAFEȚELOR

- Înainte de utilizare și pe parcursul lucrului, produsul de protecție a lemnului trebuie amestecat cu atenție. Produsul este gata de utilizare și nu trebuie diluat.
- Pentru a asigura o protecție mai bună a suprafeței lemnoase, se recomandă utilizarea unei pensule.
- Pentru aplicarea Pinotex Fence Lasur pe suprafață nu se utilizează pulverizator.
- În timpul aplicării produsului de protecție a lemnului și al uscării suprafeței, temperatura aerului și a suprafeței trebuie să fie cuprinsă între +8...+30 °C (temperatura recomandată +18±2 °C), iar umiditatea relativă a aerului să fie <80 %. Trebuie evitată vopsirea pe vreme vântoasă, precum și atunci când razele soarelui cad direct pe suprafață, deoarece evaporarea prea intensă a apei poate împiedica pătrunderea produsului în lemn.
- Nuanțele Pinotex Fence Lasur pot fi amestecate între ele. Pentru a garanta o nuanță uniformă a vopselei la acoperirea suprafețelor mari, se recomandă amestecarea cantității necesare de produs într-un singur recipient.
- Produsul trebuie aplicat pe suprafață într-un strat continuu, în direcția fibrelor lemnului. Suprafețele expuse la umiditate (de exemplu, capetele lambrurilor) trebuie tratate cu o atenție deosebită.
- Tratarea minuțioasă a capetelor scândurilor de lemn sporește considerabil rezistența lemnului la umiditate.
- Înainte de montarea scândurilor de lemn și a altor elemente, se recomandă acoperirea acestora cu cel puțin un strat de produs și pe partea inferioară.
- Unelte trebuie curățate imediat după utilizare; produsul uscat poate fi îndepărtat numai mecanic.
- Nu trebuie permis ca suprafețele acoperite cu Pinotex Fence Lasur să intre în contact direct cu suprafețe care au o reacție acidă sau alcalină (de exemplu, tencuială care nu s-a uscat complet), deoarece acest lucru poate afecta liantul pigmentului.
- Pentru curățarea suprafețelor murdărite în timpul utilizării, se va folosi apă curată sau detergenți neutri. O temperatură mai ridicată a apei de spălare accelerează procesul de curățare a suprafeței. Se recomandă utilizarea unei perii moi sau a unui burete ca instrument de lucru. După curățare, suprafața trebuie clătită cu apă curată.
- Având în vedere considerentele de protecție a mediului, posibilitățile de utilizare a pigmentilor naturali sunt limitate. Acest lucru determină, la rândul său, un grad diferit de rezistență a peliculei de vopsea în condiții exterioare; de exemplu, unele nuanțe mai strălucitoare de pe fațada sudică a clădirii se pot decolora mai repede decât alte nuanțe care conțin pigmenți naturali.

SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile de utilizare. Respectați măsurile de siguranță în timpul utilizării! Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În cazul în care solicitați ajutorul personalului medical, prezentați ambalajul sau eticheta produsului. Evitați contactul cu ochii, pielea sau hainele. Contactați CENTRUL DE TOXICOLOGIE sau un medic dacă vă simțiți rău.

PROTECȚIA MEDIULUI ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR

După terminarea lucrului, închideți bine recipientul cu vopsea. Înainte de curățarea uneltelor, îndepărtați vopseaua în exces. Este interzisă deversarea în canalizare sau în rezervoare de apă. Eliminați conținutul și ambalajul în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

PRODUCĂTOR

„Akzo Nobel Baltics AS”, Estonia.

REPREZENTANT

SIA „Akzo Nobel Baltics”, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Letonia, tel.: 67 517 018
pinotex.lv@akzonobel.com

Datele menționate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator și, prin urmare, pot varia în funcție de tehnica de aplicare a produsului, de condițiile meteorologice etc. Informațiile furnizate pot fi utilizate în scop informativ, la alegerea produselor și a metodelor de lucru. Reprezentantul nu își asumă răspunderea pentru pierderile survenite ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare a produsului sau a utilizării produsului în alte scopuri. Informații suplimentare pot fi furnizate de reprezentantul produsului. Reprezentantul produsului își rezervă dreptul de a modifica datele furnizate fără o notificare prealabilă.